



Standex SprayMax

1K-Füllprimer

1K Primer Filler

- **1K syreprimer**
- **Chromatfri**
- **Korrosionsbeskyttende**
- **Svejecertifikat**



Teknisk beskrivelse:

- Kan anvendes som grunder
- 1 sprøjtegang
- Efter 10-15 min / 18-22°C afluftning overlakeres med Standox Fylder
- Velegnet som grundfylder til små områder
- 2 - 3 sprøjte gange
- Tørres, slibes let og overlakeres

Stadox SprayMax 1K-Füllprimer

Undergrund:

- Små gennemslibninger på gammelt afhærdet lak og nye grundet dele

Forbehandling / Rengøring:



Bemærk forbehandling af undergrunden! se Stadox lakeringssystem S1



Brug friskluftmaske.
Henviser til relevante sikkerhedsdatablade.


Anvendelse:

Spot repair


Grunding:



1 = 15 my



10-15 min / 18-22°C




Stadox 2K Filler

Grundingsfylder:



2 - 3 = 30 - 50 my



30-60 min / 18-22°C
alt efter lagtykkelse



Efter 45 min / 18-22°C slibes let
eller



efter 90 min / 18-22°C
vandslibning P800 - P1000



Standocryl VOC Topcoat eller
Standohyd / Standoblu Basecoat med
Standocryl VOC Clears

Stadox SprayMax 1K-Füllprimer

Flammepunkt:

- -1 °C / 30,2 °F

Vægtfylde:

- 0.81 - 0.82 g/cm³

Andel af faststof

(uden fortynder tilsat):

- 16,0 - 17,0 Vægt %
- 6,4 - 7,0 Volume %

VOC-(2004/42/EC):

2004/42/II B(e)(840)690

EU grænse værdi for dette produkt (produkt kategori: II B.e) klar til brug er max. 840 g/l af VOC. VOC indholdet i dette produkt, klar til brug er max. 690 g/l.

Vigtige oplysninger:

- Vi anbefaler 3-lags-opbygning på forzinket metal og aluminium.
- På 3-lags-opbygning skal Stadox 1K Primer Filler overlakeres til dækning med Stadox Filler også efter slibning.
- Overlakeres ikke med PE eller EP produkter.
- Anvendes Spray Max 1K Primer Filler som en gennemslibningsgrundfylder, er det kun til meget små områder, fx ikke større end Spray Max låget.
- Stadox 1K Primer Filler har på metal en god vejrbestandighed på 3 måneder, men tørfilmtykkelsen skal være mindst 50 my.
- Må ikke slibes tørt.
- IR tørring muligt
5 min 50% ydelse
- I lande udenfor VOC lovgivningen kan Stadox Basecoat / Standocryl 2K Topcoat bruges.

Kun til professionel brug! Ovenstående informationer er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarer og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.