



Gælder fra 16. maj 2008

# PUR TEXTURED

## 2K TEXTURED TOPCOAT

### Beskrivelse

Medium solids 2-komponent struktur- eller matt toplakssystem af Imron<sup>®</sup> Industry. Sammensætning baseret på akrylharpik.

### Produkter

PT	PowerTint <sup>®</sup> (tonefarver)
EV330	PUR Texturing Binder (PUR struktur-bindemiddel)
EV316	PUR Activator Fast (hurtig PUR aktivator)
EV301	Multi use Thinner (multi use fortynder)
EV303	2K Thinner (2-komponent fortynder)
EV305	2K Thinner Fast (hurtig 2-komponent fortynder)

### Egenskaber

- High performance toplak til alt lakeringsarbejde, hvor der kræves en struktureret overflade.
- Høj vejrbestandighed og kemisk modstandsdygtighed.
- Kan anvendes til forskellige overfladestrukturer afhængig af påføringsmetoden.
- Mat overflade kan laves ved at justere blandingsforholdet.

### Underlag

- Alle originale lakker, Imron<sup>®</sup> Industry primer surfacere, Imron<sup>®</sup> Fleet Line primer surfacere eller Imron<sup>®</sup> Fleet Line surfacere.



Gælder fra 16. maj 2008

# PUR TEXTURED

## 2K TEXTURED TOPCOAT

### TEKNISK INFORMATION

	<b>DuPont Color4Mix farv værktøjer</b>	Se farverecept.							
	<b>Blandingsforhold</b>	PUR Textured EV316 EV301/EV303/EV305	<b>Struktureret</b>			<b>Mat</b>			
			5 1 0-0,3			5 1 2-3			
	<b>VOC</b>		Maximum 450 g/liter			Maximum 550 g/liter			
	<b>Pot life ved 20°C</b>		1 timer						
	<b>Sprøjteviskositet ved 20°C</b>	<b>DIN 4 FORD 4 AFNOR 4</b>	- - -	20-22 sek. 21-23 sek. 23-27 sek.					
	<b>Sprøjteudstyr</b>		<b>Dyse</b>	<b>Afstand</b>	<b>Tryk</b>	<b>Dyse</b>	<b>Afstand</b>	<b>Tryk</b>	
	<b>Konventionelle pistoler</b>								
	Overkoppistol		2,0-2,5 mm	15-20 cm	3-4 bar	1,3-1,6 mm	15-20 cm	3-4 bar	
	Sugefødning		-	15-20 cm	3-4 bar	1,6-1,8 mm	15-20 cm	3-4 bar	
	Trykfødning		1,2-1,4 mm	15-20 cm	3-4 bar	0,8-1,2 mm	15-20 cm	3-4 bar	
	<b>HVLP/HTE</b>								
	Overkoppistol		2,0-2,5 mm	10-15 cm	Ifølge leverandørens specifikationer	1,3-1,6 mm	10-15 cm	Ifølge leverandørens specifikationer	
	Sugefødning		-	10-15 cm		1,5-1,8 mm	10-15 cm		
	Trykfødning		1,2-1,4 mm	10-15 cm		0,8-1,2 mm	10-15 cm		
	Trykfødebeholder		1,7-2,0 mm	10-15 cm		-	10-15 cm		
	<b>Højtrykpistoler</b>		Følg venligst leverandørens specifikationer, da påføringsindstillingerne kan variere fra leverandør til leverandør.						
	Airless								
	Airmix								
	Elektrostatisk								
	<b>Antal lag</b>		1			2			
	<b>Afluftningstid</b>	15-20 min. mellem lagene. 10-20 min. før oventørring.							
	<b>Tørfilmtykkelse</b>		50-100 µ			50-80 µ			
	<b>Tørring</b>		<b>20°C</b>		<b>45 min. x 65°C</b>		<b>20°C</b>		<b>45 min. x 65°C</b>
	<b>Støvtør Klæbefri</b>		30 min. - 1 time 6-8 timer		straks straks		30 min. - 1 time 6-8 timer		straks straks
	<b>Tørring med infrarød*</b>	Afluftningstid Afstand Halv styrke i: Fuld styrke i:	10 min. 80 cm 5 min. 10-15 min.		* Vejledende for tørreudstyr med infrarøde stråler (kort-/mellembølge).				
Disse tekniske data gælder kun for de her omtalte materialer og ikke for anvendelse i kombination med andre produkter eller ved brug af andre fremgangsmåder. De tekniske data kan ikke betragtes som nogen garanti eller kvalitetspecifikation, og vi påtager os intet ansvar, hverken for produktets anvendelse eller for arbejdsresultatet.									



Gælder fra 16. maj 2008

# PUR TEXTURED

## 2K TEXTURED TOPCOAT

### ANBEFALET ANVENDELSE

#### Overfladebehandling

1. Vask overfladen med vand og sæbe. Skyl og tør.
2. Affedt med U005 Universal Degreaser. Tør af med en ren klud.
3. Reparer skaden som foreskrevet, alt efter dens omfang.
4. Slib overfladen.
5. Fjern alle spor af slibestøv, ved at blæse emnet over med oliefri trykluft.
6. Affedt med U005 Universal Degreaser. Tør af med en ren klud.
7. Brug tack rag.

#### Påføring af toplak

##### Struktureret

Påføres 1 fyldige lag.

##### Mat

Solide farver: Påføres 2 fyldige lag med 15-20 min. afluftningstid mellem lagene.

Effekt farver: Påføres 2-3 medium lag med 15-20 min. afluftningstid mellem lagene. Om nødvendigt slut af med et tågelag.

#### Kemikalieresistens

Efter fuldstændig hærkning modstår PUR Textured 2K Topcoat kortvarig påvirkning af følgende kemikalier:

natriumhydroxid	10 %	batterisyre
salpetersyre	10 %	brintoverilte
saltsyre	20 %	diesel brændsel
fosforsyre	20 %	hydraulisk olie
ammoniak	10 %	benzin

#### Rengøring af værktøj

Brug den rigtige pistolrens med opløsningsmiddel.



Gælder fra 16. maj 2008

# PUR TEXTURED

## 2K TEXTURED TOPCOAT

### ANBEFALET ANVENDELSE (fortsat)

#### Bemærk

- PowerTint<sup>®</sup> tonefarver skal omrøres grundigt før udvejning, og PUR Textured 2K Topcoat skal omrøres straks efter udvejning.
- Luk emballagen tæt med aktivator, straks efter brug, da produktet går i forbindelse med luftfugtighed og vand, hvorved det mister hærningseffekten.
- Forskellig struktur til dekorative formål og anti-slip effekt kan opnås ved tilsætning af max. 10 % af en af de 4 DuPont Multitex Additiver. For yderligere information, henvises til særskilt teknisk datablad.
- EV330 PUR Texturing Binder skal omrøres grundigt før det anvendes.
- Tilsæt DuPont Brushing Additive for påføring af PUR Textured 2K Topcoat med rulle eller pensel. For yderligere information, henvises til særskilt teknisk datablad.
- Struktur mellem lagene kan opnåes ved at justere blandeforholdet for fortynder og opsætning af sprøjtepipetten.
- Produktet skal have rumtemperatur (> 18°C), før det anvendes.

#### Produktdata

Teoretisk rækkeevne: Hvid: 10,76 m<sup>2</sup>/kg eller 13,79 m<sup>2</sup>/liter ved anbefalet tørfilmtykkelse, sprøjteklar  
Sort: 11,74 m<sup>2</sup>/kg eller 13,53 m<sup>2</sup>/liter ved anbefalet tørfilmtykkelse, sprøjteklar

EU direktiv 2004/42/EC: EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIA(j)) i sprøjteklar form, er maksimum 550 g/liter af VOC-tallet. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar form, er maksimum 550 g/liter.

Produkt	Emballage (liter)	Lagerholdbarhed ved 20°C (år)	Massefylde (kg/liter)
PTxxx PowerTint <sup>®</sup>	1 - 3,5	3	-
EV330	5 - 20	2	1,210
EV316	1	2	1,090
EV301	5 - 20	2	0,870
EV303	5	2	0,890
EV305	5	2	0,901

#### Sikkerhed

Læs det arbejdshygiejniske datablad for produktet, før det anvendes. Overhold sikkerhedsreglerne, som står på emballagen.