

TYPE	TEKNOROAD 250 er en hurtigtørrende, lysægte, vejrbestandig og mat alkyd maling.
ANVENDELSE	Anvendes på asfalt og olie grus til markering på veje og relaterede kørebaner, parkeringsplader, lufthavne og andre områder med trafik.
SPECIELLE EGENSKABER	<p>Malingen er ekstremt hurtigtørrende. Når temperaturen er over +20 °C kan trafikken køre på den malede overfalde efter 5 minutter uden at beskadige malingen. Ved lavere temperaturer forlænges tørretiden, men selv da er tørretiden hurtig nok til at anvendes ved temperaturer på f.eks. +5 - +10 °C.</p> <p>TEKNOROAD 250 opfylder kvalitetskravene foreskrevet af den nationale finske vej administration (Finnish National Road Administration).</p>

TEKNISKE DATA

Tørstof	HVID: 75 ±2 % pr. vægt GUL: 73 ±2 % pr. vægt
Total tørstofmasse	Ca. 1.100 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 340 g/l
Anbefalet lagtykkelse og teoretisk rækkeevne	VÅD FILM LAGTYKKELSE: 250 µm – 350 µm TILSVARENDE TØR FILM LAGTYKKELSE: 150 µm – 210 µm
Fortynder	TEKNOSOLV 4039.
Rengøring	TEKNOSOLV 4039.
Glans	Mat.
Nuance	Hvid og gul. Begge farver opfylder kravene til glans og farve foreskrevet af den nationale finske vej administration (Finnish National Road Administration).
SIKKERHEDSDATA	Se sikkerhedsdatablad.

BRUGSANVISNING**Forbehandling**

Overladen, der skal behandles, skal være tør. Inden maling skal overflade rengøres for støv, sand, ler og alle andre løse stoffer, som kan påvirke malingens vedhæftning til overfladen.

Påføring

Malingen omrøres grundigt inden brug.

BEMÆRK! Være sikker på, at omrørerens motor er sikret mod eksplosion, da malingen er let antændelig.

Malingen kan anvendes i de fleste lavtryks sprøjter eller airless sprøjter. Til den svageste lavtrykssprøjte kan malingen fortyndes med 5 % TEKNOSOLV 4039. Når malingen fortyndes skal der omrøres med forsigtighed.

For at opnå refleks anbefales det, at glasperler strøs på det friske malingslag.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.
