
| | |
|-----------------------------|---|
| TYPE | Ovntørrende topcoat. |
| ANVENDELSE | Topcoat til stål og aluminium. |
| SPECIELLE EGENSKABER | Giver god vedhæftning på stål og aluminium. Er usædvanlig poretæt og giver en hård og slagfast lakfilm. Er bestandig over for olie, husholdningskemikalier, samt svage syrer og baser. Er gulningsbestandig ved indbrænding. Vil kridte ved længere tids udsættelse for sollys. |

TEKNISKE DATA

| | | | |
|---|---|--|---|
| Volumen tørstof | 43 % | | |
| Total tørstofmasse | 793 g/l | | |
| Flygtige organiske stoffer (VOC) | 497 g/l | | |
| Anbefalet lagtykkelse og teoretisk rækkeevne | Tørfilm (µm) 35 | Vådfilm (µm) 90 | Teoretisk rækkeevne (m ² /l) 8 - 13 |
| Hærdning: | Retningsgivende tid/ emnetemperatur | | |
| | Afluftning: | Ca. 10 min. | |
| | Indbrænding: | 30 min. ved 150 °C 20 min. ved 160 °C 15 min. ved 180 °C | |
| Fortynder | Se side 2. | | |
| Rengøring | TEKNOSOLV 6012-00. | | |
| Glans | Kan fremstilles i alle glansgrader. | | |
| Nuance | Fremstilles i alle ønskede nuancer evt. med reference til RAL, NCS S eller lignende. | | |
| Primer | Optimal vedhæftning og beskyttelse mod korrosion opnås ved primning med TEKNOTHERM PRIMER 4010. | | |
| Opbevaring | Se øvrige oplysninger. | | |
| SIKKERHEDSDATA | Se sikkerhedsdatablad. | | |

BRUGSANVISNING**Forbehandling**

Bunden skal være fri for fedt, rust og glødeskaller.

Koldvalset stål: Alkalisk affedtning med TEKNOCLEAN 6490. Fosfatering.

Aluminium: Alkalisk affedtning med TEKNOCLEAN 6490. Kromatering, hvor udendørs holdbarhed kræves.

Blanding af komponenter

-

Påføringsforhold

Overfladen, som skal males, skal være tør. Under påføring og hærkning skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over 10 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Påføring

| <u>Udstyr</u> | <u>Fortynder</u> | Retningsgivende viskositet <u>DIN-cup 4 mm 20 °C</u> |
|----------------|-------------------|---|
| Lufforstøvning | TEKNOSOLV 6340-00 | 20 - 25 s |
| Airmix/Aircoat | TEKNOSOLV 6340-00 | 20 - 35 s |
| Airless | TEKNOSOLV 6340-00 | 20 - 35 s |

Øvrige oplysninger

Lagerstabilitet: Se etiket.

Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos.com.
