



Gælder fra 11. oktober 2010

779R

MULTI-FUNCTION PUTTY

Beskrivelse

En 2-komponent universal-spartelmasse med peroxyd-hærder.
Sammensætning baseret på modificeret polyester-polymer.

Produkter

779R	Multi-function Putty (multi-function spartelmasse)
779Rc	Multi-function Putty (multi-function spartelmasse)
762R	Hærder i 50 g tube
764R	Hærder til 779Rc patron
767R	Dispenser

Egenskaber

- Særdeles god vedhæftning på bart metal og på de øvrige, nedennævnte typer underlag.
- Nem, hurtig opfyldning.
- Fin, ensartet struktur.
- Problemfri afslibning.
- Fortrinlig fleksibilitet.
- Asbestfri.
- Overholder VOC-loven, i overensstemmelse med EU direktivet 2004/42/EC.

Underlag

- Specielt anbefalet til rent stål, aluminium, galvaniseret stål og glasfiber polyester.
- Originale lakker*.
- DuPont Refinish bundfarver*.

* Kan ikke anbefales til påføring oven på 1-komponent primere, wash primere, termoplastiske bundfarver eller termoplastiske toplakker.



Gælder fra 11. oktober 2010

779R

MULTI-FUNCTION PUTTY

TEKNISK INFORMATION

	Blandingsforhold	Tilsæt hærdere	5-15°C	15-25°C	25-30°C
			3 %	2 %	1 %
	VOC	150 g/liter			
	Pot life ved 20°C	7-8 min.			
	Påføring	Påfør et jævnt lag straks efter sammenblanding og pas på, at der ikke dannes luftblærer.			
	Tørring	15-20 min. lufttørring.			
Disse tekniske data gælder kun for de her omtalte materialer og ikke for anvendelse i kombination med andre produkter eller ved brug af andre fremgangsmåder. De tekniske data kan ikke betragtes som nogen garanti eller kvalitetsspecifikation, og vi påtager os intet ansvar, hverken for produktets anvendelse eller for arbejdsresultatet.					

ANBEFALET ANVENDELSE

Overfladebehandling

1. Vask overfladen med vand og sæbe. Skyl og tør.
2. Affedt med den rigtige DuPont Refinish forberedende afrenser. Tør af med en ren klud.
3. Slib overfladen mekanisk med P80.
4. Afslib overgange med P150 eller P180.
5. Fjern alle spor af slibestøv, ved at blæse emnet over med oliefri trykluft.
6. Affedt med den rigtige DuPont Refinish afsluttende rens/affedtningsmiddel.
Tør af med en ren klud.

Rengøring af værktøj

Brug den rigtige DuPont Refinish pistolrens med opløsningsmiddel.

Overlakering

Kan ske på et hvilket som helst tidspunkt efter slibetør-tiden.



Gælder fra 11. oktober 2010

779R

MULTI-FUNCTION PUTTY

ANBEFALET ANVENDELSE

Bemærk

- Brug ikke 779R på uafslebne underlag.
- Ibland den foreskrevne mængde hærder for at undgå opkogninger og randmarkeringer.
- Påfør ikke toplak direkte oven på 779R, da der herved er risiko for absorbering.
- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C), før det anvendes.

Produktdata

EU direktiv 2004/42/EC: 2004/42/IIB(b) (250)150: EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB(b)) i sprøjteklar form, er maksimum 250 g/liter af VOC-tallet. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar form, er maksimum 150 g/liter.

Produkt	Emballage		Lagerholdbarhed ved 20°C (år)	Massefylde (kg/liter)
	(kg)			
	Dåse	Patron		
779R	2	-	1	1,830
779Rc	-	2	1	1,830
762R	50 g tube		1½	1,300
764R	til 779Rc patron		1½	1,300

Sikkerhed

Læs det arbejdshygiejniske datablad for produktet, før det anvendes.
Overhold sikkerhedsreglerne, som står på emballagen.