



Gælder fra 18. January 2012

759R

UNIVERSAL POLYESTERFILLER

Beskrivelse

En 2 komponent polyesterfiller, med peroxid hærder
Sammensætning baseret på modificeret polyester-polymer.

Produkter

759R	Universal Polyesterfiller
759Rc	Universal Polyesterfiller
762R	Hærder i 50 g tube
764R	Hærder til 759Rc patron
767R	Dispenser

Egenskaber

- Særdeles god vedhæftning på bart stål og på de øvrige, nedennævnte typer underlag.
 - Nem, hurtig opfyldning.
 - Fin, ensartet struktur.
 - Problemfri afslibning.
 - Fortrinlig fleksibilitet.
 - Asbestfri.
- Overholder VOC-loven, i overensstemmelse med EU direktivet 2004/42/EC.

Underlag

- Specielt anbefalet til rent stål, galvaniseret stål og glasfiber polyester.
- Originale lakker*.
- DuPont Refinish bundfarver*.

* Kan ikke anbefales til påføring oven på 1-komponent primere, wash primere, termoplastiske bundfarver eller termoplastiske toplakker.



Gælder fra 18. January 2012

759R

UNIVERSAL POLYESTERFILLER

TEKNISK INFORMATION

	Blandingsforhold	Tilsæt hærdere	5-15°C 3 %	15-25°C 2 %	25-30°C 1 %
	VOC	150 g/liter			
	Pot life ved 20°C	5-8 min.			
	Anvendelse	Påfør et jævnt lag straks efter sammenblanding og pas på, at der ikke dannes luftblærer.			
	Tørring	15-20 min. lufttørring.			

Disse tekniske data gælder kun for de her omtalte materialer og ikke for anvendelse i kombination med andre produkter eller ved brug af andre fremgangsmåder. De tekniske data kan ikke betragtes som nogen garanti eller kvalitetsspecifikation, og vi påtager os intet ansvar, hverken for produktets anvendelse eller for arbejdsresultatet.

ANBEFALET ANVENDELSE

Overfladebehandling

1. Vask overfladen med vand og sæbe. Skyl og tør.
2. Affedt med den rigtige DuPont Refinish forberedende afrenser. Tør af med en ren klud.
3. Slib overfladen mekanisk med P80.
4. Afslib overgange med P150 eller P180.
5. Fjern alle spor af slibestøv, ved at blæse emnet over med oliefri trykluft.
6. Affedt med den rigtige DuPont Refinish afsluttende rens/affedtningsmiddel. Tør af med en ren klud.

Rengøring af værktøj

Brug den rigtige DuPont Refinish pistolrens med opløsningsmiddel.

Overlakering

Kan ske på et hvilket som helst tidspunkt efter slibetør-tiden.



Gælder fra 18. January 2012

759R

UNIVERSAL POLYESTERFILLER

ANBEFALET ANVENDELSE (fortsat)

Bemærk

- Brug ikke 759R på uafslebne underlag.
- Ibland den foreskrevne mængde hærder for at undgå opkogninger og randmarkeringer.
- Påfør ikke toplak direkte oven på 759R, da der herved er risiko for absorbering.
- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C), før det anvendes.

Produktdata

EU direktiv 2004/42/EC: 2004/42/IIB(c)(250)150: EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB(c)) i sprøjteklar form, er maksimum 250 g/liter af VOC-tallet. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar form, er maksimum 150 g/liter.

Sikkerhed

Læs det arbejdshygiejniske datablad for produktet, før det anvendes. Overhold sikkerhedsreglerne, som står på emballagen.

Copyright © 2012 DuPont. Alle rettigheder forbeholdt. DuPont Oval Logo, DuPont™, mirakler science™ og alle produkter markeret med ® eller ™ er registrerede varemærker eller varemærker af firmaet E. I du Pont de Nemours eller et af dets datterselskaber.