



# ***BEROTHANE SERIE 3000***

Marts 2012.

Varenr.: 450113

PR-nr.: 2140745/2148675/2140761

Producent: DeBeer Lakfabrieken B.V. Zuiveringweg 89, 8243 PE Lelystad, Holland  
tlf. 0031 320 292200

Leverandør: Lakgruppen, Stenhuggervej 30, 5230 Odense M  
Tlf: +45 6315 6666 Fax: +45 6315 0944

Generelle kvaliteter: Højglans lak.

Anvendelsesområder:

Personbiler, lastvogne, udstyr og lignende.

Kemisk beskrivelse:

Højkvalitets 2-komponent polyurethan kunststof.

Tilhørende produkter:

8-30, 8-40, 8-50, 8-430, 8-440, 8-450, 8-181, 1-060, 30-09, 30-69, 47-49, 47-39 (for plastik dele).

Vægtfylde:

1,04 - 1,4 kg/ltr. afhængig af farve

Flammepunkt:

>28,5 °C

Tørstof-indhold:

58-68 % vol.

VOC-indhold:

>480 (klar til brug)

Dækkeevne:

Ca. 9 m<sup>2</sup>/ltr./50 my

Glans:

Højglans.

Grundlag:

Kombineret med passende primer på: stål, aluminium, polyester samt på slebne og affedtede lag af gammel maling, der tåler opløsningsmidler.

**På plastikdele: først plastikprimer efterfulgt af 1 lag HS Primer/Surfacer m/2K elastisk.**

Grunder/primer:

8-145, 8-149, 1-75, 30-746

Holdbarhed:

Uåbnet og under normale omstændigheder min. 2 år.

Blandingsforhold:

2:1 med HS420 hærdere + 15% 8-181 balancer.

Sprøjteviskositet:

17-19 s. overkop  
(20 °C Din kop 4 mm.)

Påføring:

	<u>Dyseåbning (mm)</u>	<u>Tryk (bar)</u>
Overkop	1,2 - 1,4	3,5 - 4,5
Underkop	1,4 - 1,5	3,5 - 4,5
Pot-anlæg	0,85 - 1,1	-
Airless	0,009" - 0,011"/40°	180 - 200
HVLP	-	-
HR	1,2 - 1,4	-

Standard film tykkelse:

50 µm/2 lag

Udluftningstid:

5 - 10 min. v/20°C

Tørretid:

15 v/20 °C  
20 - 40 v/60°C obj.

Potlife:

15-60 min. v/20°C

Takket være mange års erfaring og laboratorietester, er det muligt for os at levere de produkter der er mest efterspurgt.

Resultatet ved brug af vore produkter afhænger også af forberedelse og udstyr, og da vi ikke har indflydelse på dette, kan vi ikke tage ansvaret for resultatet såfremt vore produkter bliver forkert anvendt. Kunden eller bruger bør undersøge den leverede emballage og produkt før ibrugtagning.

Debeer Lakfabrieken B.V.