

INFORMATIONSBLAD



HS TAPING ADDITIV 30-69

Januar 2012
Varenr. 30-69 PR-nr. : 2235787
Producent: Debeer Lakfabrieken B.V. Zuiveringweg 89, 8243 PE Lelystad, Holland
 tlf. 0031 320 292200
Leverandør: Lakgruppen, Stenhuggervej 30, 5230 Odense M
 Tlf: +45 6315 6666 Fax: +45 6315 0944

Generelle kvaliteter:	For at reducere tørretiden af serie 3000.	
Anvendelsesområder:	Dette produkt er specielt egnet til at reducere tørretiden af serie 3000.	
Kemisk beskrivelse:	Speciel solvent og additiver.	
Tilhørende produkter:	Serie 3000 HS Hærder 8-430 / 8-440 / 8-450	
Vægtfylde:	0,922 kg/ltr.	
Flammepunkt:	27 °C	
Tørstof-indhold:	2,5 % vol.	
Glans:	-	
Farve:	Gullig	
Blandingsforhold:	2:1 + 15%	
Viskositet:	17-19 s. (20 °C DIN kop 4 mm.)	
Påføring:	<u>Dyseåbning (mm)</u>	<u>Tryk (bar)</u>
Overkop	1,2 - 1,4	3,5 - 4,5 / 51-65
Underkop	1,4 - 1,5	3,5 - 4,5 / 51-65
Pressure tank	0,85 - 1,1	
Airlless	0.009" - 0.011"/40°	180-200
Standard filmtykkelse:	2 / 50 µm	
Udluftningstid:	5 - 10 min.	
Potlife:	Ca. 30 min. ved 20 °C	
Tørretid:	2 - 12 timer ved 20 °C	
Holdbarhed:	Uåbnet og under normale omstændigheder op til 2 år	

Takket være mange års erfaring og tester, er det muligt for os at levere de produkter der er mest efterspurgt. Resultatet ved brug af vore produkter afhænger også af forberedelse og udstyr, og da vi ikke har indflydelse på dette, kan vi ikke tage ansvaret for resultatet såfremt vore produkter bliver forkert anvendt. Kunden eller bruger bør undersøge den leverede emballage og produkt før ibrugtagning.

Debeer Lakfabrieken B.V.

LAKGRUPPEN