



## INFORMATIONSBLAD

# UDSPRØJTNINGS- FORTYNDER 8-171

18. februar 2009

Varenr. 8-171

PR-nr.: 1206941

Producent:

Debeer Lakfabrieken B.V. Zuiveringweg 89, 8243 PE Lelystad, Holland  
tlf. 0031 320 292200

Leverandør:

Lakgruppen, Stenhuggervej 30, 5230 Odense M  
Tlf: +45 6315 6666 Fax: +45 6315 0944

Anvendelsesområder:	Dette produkt er udviklet specielt til pletreparationer i 2K kvalitet.
Generelle kvaliteter:	Denne fortynder har fremragende udflydningsegenskaber for at gøre det nemmere at gensprøjte reparationen på en usynlig måde.
Kemisk beskrivelse:	Specielle udjævningsmidler i solvent fortynder.
Tilhørende produkter:	Klarlak 8-214, 8-414, Sanding 8-145/8-14510/8-14540.
Vægtfylde:	Ca. 0,955 kg/ltr.
Flammepunkt:	>30 °C
Tørstof-indhold:	
Farve:	Klar.
Påførsel:	Påfør først et grundlag. Påfør så 2 normalt fortyndet lag af 2K serie MI acryllak eller serie IC baselak. Tilføj 100% Pletreparationsfortynder 8-171 til blandingen og sprøjt mod kanterne af reparationspletten, fremkaldende en såkaldt "våd kant". Gentag denne procedure en gang til. Rens sprøjtepistolen og sprøjt Pletreparationsfortynder 8-171 (uden maling) over hele det behandlede område. En blød overgang ("flow over") af det "nye" indtil det "gamle" lag farve vil blive resultatet.
Emballage:	1 ltr.
Holdbarhed:	Uåbnet og under normale omstændigheder op til 2 år

Takket være mange års erfaring og tester, er det muligt for os at levere de produkter der er mest efterspurgt. Resultatet ved brug af vore produkter afhænger også af forberedelse og udstyr, og da vi ikke har indflydelse på dette, kan vi ikke tage ansvaret for resultatet såfremt vore produkter bliver forkert anvendt. Kunden eller bruger bør undersøge den leverede emballage og produkt før ibrugtagning.

Debeer Lakfabrieken B.V.

# LAKGRUPPEN