



Marts 2012

Varenr. 8-414 Pr.nr.: Under udarbejdelse

Producent: Debeer Lakfabrieken B.V. Zuiveringweg 89, 8243 PE Lelystad, Holland
tlf. 0031 320 292200

Leverandør: Lakgruppen, Stenhuggervej 30, 5230 Odense M
Tlf: +45 6315 6666 Fax: +45 6315 0944

Generelle kvaliteter: High Solid Klarlak 8-414 er velegnet til brug på passagerbiler. Produktet er nemt at anvende, ikke gulnende og har en høj glans. Luft- og varmetørring.

Anvendelsesområder: Til påføring ovenpå serie 900 Waterbase og Industriserie IC.

Kemisk beskrivelse: Klar polyurethanemalje baseret på hydroxidharpiks med lav viskositet.

Tilhørende produkter: High Solid Hærdere 8-430/8-440/8-450, 8-149, Unifortynder 1-141/1-151/1-161 og 47-39 for specielle formål.

Vægtfylde: 1 kg/ltr.

Flammepunkt: 34 °C

VOC-kode: 2004/42/IIB(e)(840)(535)

Tørstofindhold: 58 % vol.

Dækkeevne: 12 m²/ltr./50 µm

Glans: Højglans

Farve: Klar

Blandingsforhold: 3:1 med HS Hærdere 8-430/8-440/8-450 + 0-5% fortynder

Sprøjteviskositet: 19 s. overkop. (20 °C Din kop 4 mm.)

Airless:

8-430 – 20 (min)

8-440 – 25 (min)

8-450 – 30 (min)

Påføring: Dyseåbning (mm) Tryk (bar)

Overkop

Underkop

Tryktank

Airless

HVLP / LVLP

HE

1,2-1,3

2-2,5 / 29-36

Standard film tykkelse: 50-60 µm / 1,5-2 lag

Udluftningstid: 5 min.

Tørretid: 20 °C 60 °C
16 t., (8-430 – 5 t.) 20-35 min.

Potlife: 20-50 min. ved 20 °C.

Holdbarhed: Uåbnet og under normale omstændigheder minimum 2 år.

Takket være mange års erfaring og laboratorietester, er det muligt for os at levere de produkter der er mest efterspurgt.

Resultatet ved brug af vore produkter afhænger også af forberedelse og udstyr, og da vi ikke har indflydelse på dette, kan vi ikke tage ansvaret for resultatet såfremt vore produkter bliver forkert anvendt. Kunden eller bruger bør undersøge den leverede emballage og produkt for ibrugtagen.

DeBeer Lakfabrieken B.V.