



# VALSPAR INDUSTRISERIE IC

4. februar 2008.

Varenr.: 450115

450117 (m/perlemor)

PR-nr.: 2140788

Producent: DeBeer Lakfabrieken B.V. Zuiveringweg 89, 8243 PE Lelystad, Holland  
tlf. 0031 320 292200

Leverandør: Lakgruppen, Stenhuggervej 30, 5230 Odense M

Tlf: +45 6315 6666 Fax: +45 6315 0944

Generelle kvaliteter:

Valspar Industriserie IC er en baselak, som skal overlakeres med klarlak HS 8-214, 8-414 eller MS Mat klarlak 1-105.

Systemet tilbyder en exceptionel optisk effekt, langtidsholdbarhed, kemikalieresistens og bibeholdelse af glans.

Ved frembringelse af egen recept med metallic/perlemor skal Wax beregning i ICRIS anvendes. Ellers kan DeBeer udregne den.

Kan tapes efter 20-45 minutter.

Anvendelsesområder:

Valspar Industriserie IC er en lak beregnet til industrien og motorcykler.

Kemisk beskrivelse:

Specielle fysisk tørrende bindemidler.

Produktgruppe CEPE:

Flerlagssystem: Base- og klarlak. Max VOC indhold i denne gruppe >420 gr./litr. (klar til brug). >480 gr./litr. separat.

Tilhørende produkter:

Uni fortynder 1-141, 1-151, 1-161

HS klarlak 8-214, 8-414

MS Mat klarlak 1-105

Vægtfylde:

0,942- 1,197 kg/litr. afhængig af farve

Flammepunkt:

23-25 °C

Tørstof-indhold:

30 % vol.

VOC-indhold:

>480 (klar til brug)

Dækkeevne:

Ca. 15 m<sup>2</sup>/litr./20 my

Glans:

Mat/halvmat

Grundlag:

Kombineret med passende primer på: stål, aluminium, plastik, polyester samt på slebne og affedtede lag af gammel maling, der tåler opløsningsmidler.

Grunder/primer:

Alle Debeer primere og surfacere.

Holdbarhed:

Uåbnet og under normale omstændigheder min. 2 år.

Blandingsforhold:

80-100 % vol. Uni fortynder 1-141, 1-151, 1-161

Sprøjteviskositet:

15-17 s. overkop/underkop med 80-100 % Uni fortynder (20 °C Din kop 4 mm.)

Påføring:

Dyseåbning (mm)	Tryk (bar)	
Overkop	1,3 - 1,5	3,0 - 4,0
Underkop	1,4 - 1,6	3,5 - 4,5
HVLP	1,3 - 1,4	

Standard film tykkelse:

15 - 25 µm/2-3 lag

Støvsprøjt om nødvendigt umiddelbart efter.

Udluftningstid:

10 - 15 min.

Tørretid:

15 - 20 min. v/20 °C

Potlife:

Takket være mange års erfaring og laboratorietester, er det muligt for os at levere de produkter der er mest efterspurgt.

Resultatet ved brug af vore produkter afhænger også af forberedelse og udstyr, og da vi ikke har indflydelse på dette, kan vi ikke tage ansvar for resultatet såfremt vore produkter bliver forkert anvendt. Kunden eller bruger bør undersøge den leverede emballage og produkt før ibrugtagning.

Debeer Lakfabrieken B.V.