

INFORMATIONSBLAG



VALSPAR INDUSTRISERIE MI

Maj 2009

Varenr. 450110

PR-nr.:2140833 / MIR72 PR-nr.: 2140438

Producent: Debeer Lakfabrieken B.V. Zuiveringweg 89, 8243 PE Lelystad, Holland
tlf. 0031 320 292200

Leverandør: Lakgruppen, Stenhuggervej 30, 5230 Odense M
Tlf: +45 6315 6666 Fax: +45 6315 0944

Generelle kvaliteter:	2K polyurethan toplak med højglans og UV-filter. Kan lufttørres eller forceres.																			
Anvendelsesområder:	Maskineri og andre industrielle anvendelsesområder.																			
Kemisk beskrivelse:	Højkvalitets 2K polyurethan lak.																			
Tilhørende produkter:	2K hærder 47-30, 47-40, 47-50, 47-60 MS 2:1 hærder 47-55, 47-65 Uni fortynder 1-141, 1-151, 1-161 2K matpasta 47-49 Pletreparationsfortynder 47-91 UA998 Uni Activator F, UA999 Uni Activator S, UT698 Special Thinner, UT699 Uni Thinner, UD419 Uni Matt.																			
Vægtfylde:	0,966- 1,556 kg/ltr. afhængig af farve																			
Flammepunkt:	29-30 °C																			
Tørstof-indhold:	Ca. 52-55 % vol. afhængig af farve.																			
Dækkeevne:	Ca. 9 m ² /ltr./50 my																			
Glans:	Højglans.																			
Grundlag:	Kombineret med passende primer på: stål, galvaniseret stål, aluminium, plastik, polyester samt på slebne og affedtede lag af gammel maling, der tåler opløsningsmidler.																			
Grunder/primer:	Alle Debeer primere og surfacere.																			
Holdbarhed:	Uåbnet og under normale omstændigheder min. 2 år.																			
Blandingsforhold:	2:1 med 2K hærder 47-30, 47-40, 47-50 og 47-60 2:1 med 2K MS hærder 47-35, 47-55, 47-65 3:1 med 2K HS hærder 8-150, 8-160, 8-430, 8-440, 8-450																			
Sprøjteviskositet:	Overkop: 18-20 sek. Tryktank: 18-20 sek. Airless: 20-22 sek. (20 °C Din kop 4 mm.) Hvis nødvendigt tilføj 5-10% fortynder.																			
Påføring:	<table><thead><tr><th></th><th><u>Dyseåbning (mm)</u></th><th><u>Tryk (bar)</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Overkop</td><td>1,4 - 1,6</td><td>3,5 - 4,5</td></tr><tr><td>Underkop</td><td>1,6 - 1,8</td><td>3,5 - 4,5</td></tr><tr><td>Tryktank</td><td>0,85 - 1,2</td><td>4,0 - 5,0</td></tr><tr><td>Airless</td><td>0.007 - 0.009"/40°</td><td>160 - 200</td></tr><tr><td>HVLP</td><td>1,3 - 1,5</td><td></td></tr></tbody></table>		<u>Dyseåbning (mm)</u>	<u>Tryk (bar)</u>	Overkop	1,4 - 1,6	3,5 - 4,5	Underkop	1,6 - 1,8	3,5 - 4,5	Tryktank	0,85 - 1,2	4,0 - 5,0	Airless	0.007 - 0.009"/40°	160 - 200	HVLP	1,3 - 1,5		
	<u>Dyseåbning (mm)</u>	<u>Tryk (bar)</u>																		
Overkop	1,4 - 1,6	3,5 - 4,5																		
Underkop	1,6 - 1,8	3,5 - 4,5																		
Tryktank	0,85 - 1,2	4,0 - 5,0																		
Airless	0.007 - 0.009"/40°	160 - 200																		
HVLP	1,3 - 1,5																			
Standard film tykkelse:	40-60 µm/2 lag																			
Udluftningstid:	5 - 10 min. v/20 °C																			
Tørretid:	<u>20 °C</u> 8-12 timer	<u>60 °C</u> 20-45 min.																		
Potlife:	Ca. 20-5 timer ved 20 °C																			
Takket være mange års erfaring og laboratorietester, er det muligt for os at levere de produkter der er mest efterspurgt. Resultatet ved brug af vore produkter afhænger også af forberedelse og udstyr, og da vi ikke har indflydelse på dette, kan vi ikke tage ansvaret for resultatet såfremt vore produkter bliver forkert anvendt. Kunden eller bruger bør undersøge den leverede emballage og produkt for ibrugtagen.																				

Debeer Lakfabrieken B.V.

LAKGRUPPEN