

PS1600A

01.10.2015

1K SANDTHROUGH SEALER

BESKRIVELSE

Vinyl baseret zinkkromatfri, 1-komponent, primer surfacer, beregnet til påføring ved små gennemslibninger.
Kulør: mellemgrå.
Sammensætning baseret på polyvinyl-butyril harpiks.

PRODUKTER

PS1600A 1 K Plet grunder - mellem grå

EGENSKABER

- Kan bruges til at isolere små gennemslibninger før påføring af vandbaserede basefarver.
- Særdeles modstandsdygtig mod korrosion.
- Overholder VOC-loven, i overensstemmelse med EU direktivet 2004/42/EC.

UNDERLAG






- Afsleben bart metal: stål, aluminium og galvaniseret stål.
 - Afslebne originale lakker*.
 - Afslebne hærdede reparationslakker.
- * Kan ikke anbefales til reparation af termoplastiske akryllakker.

PS1600A

01.10.2015

1K SANDTHROUGH SEALER

TEKNISK INFORMATION

	Blandingsforhold	Klar til brug.
	VOC	710 g/liter
	Pot life ved 20°C	Ikke relevant.
	Antal lag	1-2
		Skal omrystes før brug.
	Afluftningstid	15 min. før overlakering og max. 8 timer.
	Tørfilmtykkelse	3-6 μ
	Slibetør ved 20°C	Kan slibes efter 10-15 minutter
<p>Disse tekniske data gælder kun for de her omtalte materialer og ikke for anvendelse i kombination med andre produkter eller ved brug af andre fremgangsmåder. De tekniske data kan ikke betragtes som nogen garanti eller kvalitetsspecifikation, og vi påtager os intet ansvar, hverken for produktets anvendelse eller for arbejdsresultatet.</p>		

PS1600A

01.10.2015

1K SANDTHROUGH SEALER

OVERFLADEBEHANDLING

1. Slib overfladen.
2. Affedt med den rigtige forberedende afrenser. Tør af med en ren klud.

BEMÆRK

- Spraydåse: beskyt mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.
- Overhold slibe- og max. overlakeringstid.
- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C), før det anvendes.

PRODUKTDATA

EU direktiv 2004/42/EC: 2004/42/IIB(e)(840)710: EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB(e)) i sprøjteklar form, er maksimum 840 g/liter af VOC-tallet. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar form, er maksimum 710 g/liter.

SIKKERHED

Dette produkt er klassificeret i henhold til CLP Forordningen (EF nr. 1272/2008). Læs det arbejdshygiejniske datablad for produktet, før det anvendes. Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse. Overhold sikkerhedsreglerne, som står på emballagen.

Alle andre produkter, der er nævnt i forbindelse med lakopbygningen, er fra Cromax®. Systemegenskaberne gælder ikke, når det relaterede produkt anvendes i kombination med andre materialer eller tilsætningsstoffer, der ikke hører under Cromax®, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

Kun til professionel brug! Ovenstående informationer er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarer og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.