

TYPE	Lufttørrende topcoat, sprøjte kvalitet.
ANVENDELSE	Topcoat til PVC, akryl, polycarbonat, kompakt polystyren, noryl og ABS. TEKNOCRYL 1150 har begrænset anvendelse på emner til udendørs brug, såfremt der er krav til kosmetisk holdbarhed, glans og farve.
SPECIELLE EGENSKABER	Udmærket vedhæftning på ovennævnte kunststoffer. Er ikke egnet på metal. Slagfast og elastisk. Slidstærk og neglefast overflade. Beständig over for svage syrer og baser, samt over for olie. Hurtigtørrende og oversprøjtningssikker.

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof	Ca. 32 %						
Total tørstofmasse	490 g/l						
Flygtige organiske stoffer (VOC)	600 g/l						
Anbefalet lagtykkelse og teoretisk rækkeevne	<table border="0"> <tr> <td>Tørfilm (µm)</td> <td>Vådfilm (µm)</td> <td>Teoretisk rækkeevne (m²/l)</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>80</td> <td>12</td> </tr> </table>	Tørfilm (µm)	Vådfilm (µm)	Teoretisk rækkeevne (m ² /l)	25	80	12
Tørfilm (µm)	Vådfilm (µm)	Teoretisk rækkeevne (m ² /l)					
25	80	12					
Tørretid ved +23 °C / 50 % RH - overfladetør (ISO 1517) - håndteringstør (ISO 3678)	Ca. 15 min. 1 time						
Tørretid ved +60 °C / 50 % RH	Gennemtør efter 20 min.						

Tørretiden er angivet ved en lagtykkelse på 25 µm tørfilm.

- overmalbarhed

med sig selv		
+5 °C		+23 °C
min.	-	2 timer
max.	-	max. ingen

Fortynder	Se side 2.
Rengøring	TEKNOSOLV 6060-00.
Glans	Kan fremstilles med en glans på op til max. 60 målt ved en vinkel på 60°.
Nuance	Fremstilles i alle ønskede nuancer, evt. med reference til RAL, NCS S eller lignende.
Opbevaring	Se side 2.
SIKKERHEDSDATA	Se sikkerhedsdatablad.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Bunden skal være fri for fedt, slipmidler og støv.		
Blanding af komponenter	-		
Påføringsforhold	Overfladen, der skal males, skal være tør. Under påføring og hærdning skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over 10 °C og den relative luftfugtighed være under 80 %.		
Påføring	<u>Udstyr</u>	<u>Fortynder</u>	Retningsgivende viskositet <u>DIN-cup 4 mm 20 °C</u>
	Lufforstøvning	6060-00 (standard) 6100-00 (langsom)	18 - 22 s 18 - 22 s
Øvrige oplysninger	Vedhæftning og angreb til plasttypen skal afprøves før egentlig produktion, da der kan være store variationer afhængig af plastkvaliteten. Lagerstabilitet: Se etiket. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.		

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos.com.
