



HS HÆRDER

8-130/8-140/8-150

1 . oktober 2002+1. september 2005+2. december 2010

Varenr. 8-130/8-140/8-150/8-160

PR.nr: 8-130: 1536676, 8-140: 2235605, 8-150 : 1206845

Producent: Debeer Lakfabrieken B.V. Zuiveringweg 89, 8243 PE Lelystad, Holland
tlf. 0031 320 292200

Leverandør: Lakgruppen, Stenhuggervej 30, 5230 Odense M
Tlf: +45 6315 6666 Fax: +45 6315 0944

GENERELLE INFORMATIONER:

HS Hærder er opdelt i:

HS Hærder 8-130 Extra-Kort sammen med 8-214 HS klarlak til pletreparationer samt opretstående deler.

HS Hærder 8-140 Kort sammen med 8-214 HS klarlak til brug ved lav til normale temperaturer 18-20 °C på personbiler.

HS Hærder 8-150 Normal sammen med 8-214 HS klarlak til brug ved normale temperaturer 18-30 °C på personbiler.

Kemisk beskrivelse :

Meget slidstærk isocyanat-harpiks med UV-filter.

Generelt:

Denne hærder har en lav viskositet og et High Solid indhold som opfylder VOC-kravene.

Tilhørende produkter:

HS klarlak HS 8-214 2:1

TEKNISK INFORMATION:

Vægtfylde:

ca. 1,00 kg./ltr.

Flammepunkt:

> 21 °C

Tørstofindhold:

Ca. 40% vol.

Farve:

Klar

Emballagestørrelse:

1, 2½, 5 ltr.

Holdbarhed:

Uåbnet og under normale omstændigheder op til 1 år.

Holdbarhed 1 uge efter åbning.

Dåsen bør lukkes umiddelbart efter brug.

Takket være mange års praktisk erfaring og laboratorietester, er det muligt for os at levere de produkter der er mest efterspurgt. Resultatet ved brug af vore produkter og systemer afhænger også af forberedelse og udstyr, og da vi ikke har indflydelse på dette, kan vi ikke tage ansvaret for resultatet såfremt vore produkter bliver forkert anvendt. Kunden eller bruger bør undersøge den leverede emballage og produkt før ibrugtagning.

DeBeer Lakfabrieken B.V.