



PRODUKTBESKRIVELSE

1 31.10.2007

TEKNOCOAT AQUA 1875

Vandfortyndbart produkt

1875-98

TYPE	Vandfortyndbart, pigmenteret produkt på basis af acryl bindemiddel kombineret med fyldstoffer og naturvoks.
ANVENDELSE	Industriel overfladebehandling af møbler og andet inventar af træ.
SPECIELLE EGENSKABER	Hurtigtørrende produkt, modificeret reologi til lodrette flader.

TEKNISKE DATA

Glans	-
Leveringsviskositet	Ca. 40 - 50 s DIN 6 ved 20 °C
Vægtfylde	Ca. 1,35 kg/l
Tørstof, vægtprocent	Ca. 57 %
Total tørstofmasse	Ca. 760 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 46 g/l
Opbevaring	Frostfrit, dog ikke over 30 °C. Lagerstabilitet: Se etiket. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.
Påføringsmetode	Sprøjtning.
Tørremetode	Luft, ovntørring.

Vend

BRUGSANVISNING

Påføringsdata	<u>Metode</u> Sprøjtning	<u>Fortynder</u> Vand	<u>Vol.-%</u> 5 - 10
	Påføres 1 - 2 gange afhængig af bundens beskaffenhed. Overfladen bør være velpudset for at formindske fiberrejsning. Mellemslibning tilrådes.		
Tørring	Ved 60 % rel. fugtighed		<u>20 °C</u> <u>40 °C</u>
	Slibetør		ca. 45 min. ca. 20 min.
	Stabelbar		ca. 2 timer ca. 1 time
	Tørretiderne er baseret på pålagt mængde 100 g våd lak pr. m ² samt effektiv ventilation. Efter forceret tørring skal emnerne køles ned under 30 °C inden stabling.		
Anbefalet påføringsmængde	1 x 120 - 150 g/m ² .		
Rengøring af udstyr	Til rengøring af det benyttede værktøj bruges der vand eller renssevæske til vandlak TEKNOCLEAN 1949.		
Sikkerhedsdata	Se sikkerhedsdatablad.		
Øvrige oplysninger	Omrøres grundigt før brug. Bør ikke påføres og tørres ved temperaturer under 18 °C. Vedr. vurdering af effektiv ventilation tilrådes det at kontakte Teknos konsulent.		

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos.com.
