

EL700

IMRON® FLEET LINE 2K MS ALUMINIUM CLEAR



PRODUKTBESKRIVELSE

Imron Fleet Line 2K MS Aluminium Clear Coat EL700 is an acrylic-based clearcoat with moderate solids content, especially suitable for bare, padded or engine-turned aluminium as well as other light metals.

DATA

- 01** Offers high flexibility and excellent adhesion on a number of light metal and plastic substrates.
- 02** Delivers good surface protection without altering initial appearance.


EL700

IMRON® FLEET LINE 2K MS ALUMINIUM CLEAR


Forarbejdning STANDARD



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Polstret eller motor drejet aluminium
Undergrunden skal forbehandles grundigt og afrensnes inden påføring af basislakken.



| | Plet & hellakering | Standard | Store flader |
|-------------------|--------------------|----------|--------------|
| EL700 | 8 | 8 | 8 |
| ET645 | 1 | - | - |
| ET650 | - | 1 | - |
| ET655 | - | - | 1 |
| ET745/ET750/ET755 | 2 | 2 | 2 |




Aktiveret: 4 Time - 6 Time



| | sprøjtedyse | Sprøjtetryk | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Compliant | 1.3 - 1.5 mm | 2 - 2.5 bar | Indgangstryk |
| HVLP | 1.3 - 1.5 mm | 0.7 bar | Forstøvertryk |
| membranpumpe | 1.1 mm | 2 - 2.5 bar | Forstøvertryk |
| membranpumpe | 1.1 mm | 0.8 - 1.2 bar | materialetryk |

Se fabrikantens anbefalinger



2 Dækkende lag.

med mellemafluftning: 10 min. - 15 min.
Slutafluftning: 15 min. - 20 min.



| | ET645/ET650/ET655 |
|------------|-------------------|
| 20 - 25 °C | 12 Time - 16 Time |
| 55 - 60 °C | 45 min. - 1 Time |

VOC godkendt

Dette produktmix er ikke i overensstemmelse med VOC lovgivningen.

EL700

IMRON® FLEET LINE 2K MS ALUMINIUM CLEAR

Produkter

EL700 Imron® Fleet Line 2K MS Aluminium Clear

ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast

ET650 Imron® Fleet Line Activator HS


ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast


ET750 Imron® Fleet Line Thinner

ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow

Produktmix



Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Chromaweb og af den relevante ATI.



DIN 4: 20 - 24 s ved 20°C



40 - 60 µm 2 Sprøjtegeange



Efter brug rengøres pistolerne med en passende fortynder baseret på opløsningsmidler.

Henvisninger

- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.
- Den teoretiske ydeevne vil være 6,7 m²/l ved 40 my tørfilmtykkelse.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Cromax angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet Cromax (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.