

MONO93

IMRON® FLEET LINE MONOPRIMER 93



PRODUKTBESKRIVELSE

Imron Fleet Line 1K Wash primer MONO93 er en wash-primer surfacer med gode antikorrosions- og fyldeegenskaber. Den indeholder ikke kromat og er miljø- og brugervenlig. Imron Fleet Line 1K Wash Primer MONO93 styrker vedhæftningen på flere forskellige metaller.

Wash-primer surfacer til fyldning

DATA

- 01** Primer ikke nødvendig.
- 02** Giver god holdbarhed til toplak og god absorbering af overspray på store overflader.
- 03** Velegnet til overlakering med 2K surfacere og toplakker i Imron Fleet Line-serien.
- 04** Yder rigtig god korrosionbeskyttelse på jernholdigt metal.
- 05** Har gode fyldeegenskaber.


MONO93

IMRON® FLEET LINE MONOPRIMER 93


Forarbejdning STANDARD NON-SANDING



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Bart stål, slebet og rensed.
Slebne og rensede, galvanisk forzinkede stålplader eller blødaluminium.
Omhyggeligt slebet og rensed gammel- hhv. fabrikslakering.
Coil coating, slebet og rensed



	Standard		Airmix / airless	
	Vol.	Vægt	Vol.	Vægt
MONO93	1	100	1	100
TH93	0.5	40	0 - 0.35	0 - 28




Ikke relevant




	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Compliant	1.4 - 1.6 mm	2 - 2.5 bar	Indgangstryk
HVLP	1.4 - 1.6 mm	0.7 bar	Forstøvertryk
membranpumpe	1.1 mm	2.5 - 3 bar	Forstøvertryk
membranpumpe	1.1 mm	0.8 - 1.2 bar	materialetryk
Airmix	0.3 mm	90 - 120 bar	materialetryk

Se fabrikantens anbefalinger



Primer		Primer-surfacer	
1 Sprøjtegang	aflufte til mat	2 - 3 Sprøjtegade	med mellemaflutning: 5 min. - 10 min.



Primer	Primer-surfacer
2K Grunder	CV 2K Toplak

VOC godkendt

2004/42/IIB(c)(780) 780: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIB(c)) i sprøjtetklar blanding er maks. 780 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-tallet for dette produkt i sprøjtetklar blanding er maks. 780 g/l..

MONO93


IMRON® FLEET LINE MONOPRIMER 93

Produkter


MONO93 Imron® Fleet Line Monoprimer 93

TH93 Imron® Fleet Line Thinner 93

Produktmix



Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Chromaweb og af den relevante ATI.



DIN 4: 20 - 30 s ved 20°C



15 - 20 µm Primer
25 - 30 µm Tyklagsfylder



Efter brug rengøres pistolerne med et passende rengøringsmiddel på opløsningsmiddelbasis.

Henvisninger

- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.
- Den teoretiske rækkeevne er 11,7 m²/l ved 25 µm tørfilmagtykkelse.
- Må ikke overlakeres med polyester spartel eller epoxy grundfylder. Kan have indflydelse på polyester- og epoxyprodukternes udhærdning og vedhæftning.
- Der vil opstå problemer med vedhæftning og flydning i aktiveret materiale, som er mere end 5 dage gammelt.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Cromax angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet Cromax (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervs-mæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.