

# 42R / 44R / 46R 1K QUICKPRIME



## PRODUKTBESKRIVELSE

1K QuickPrime Off White 42R / Medium Grey 44R / Dark Grey 46R er et universalprodukt, der også leveres i mørkegrå og mellemgrå i spraydåser med 400 ml. Den er udviklet til små gennemslibninger, herunder på bart metal. Den indgår i ValueShade, der er den optimale grundfarve til alle toplakfarver.

**Universal ValueShade  
Washprimer-Surfacer**

## DATA

- 01** Velegnet til isolering af mindre gennemslibninger inden påføring af vandbaserede basefarver.
- 02** Leveres i offwhite, grå og mørkegrå.
- 03** Yder meget god korrosionsbeskyttelse.
- 04** Kan bruges som non-sanding primer.
- 05** Indgår i ValueShade-konceptet.
- 06** Har fremragende ætseegenskaber på slebne jernholdige metaller og lette legeringer med undtagelse af rustfrit stål.


## 42R / 44R / 46R

## 1K QUICKPRIME

### Forarbejdning STANDARD




Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.




Små gennemlebet områder ned til metal, f.eks. på kanter og hjørner.  
Flader, der er forarbejdet med 2K Polyester produkter og derefter slebet fint.  
Omhyggeligt slebet og rensset gammel- hhv. fabrikslakering.  
Slebne og rensede originale fabriksgrundinger (E-coat).



Rystes før brug. ( i mindst 2 min)  
Lav en sprøjtetest efter omrystning.



Ikke relevant




1 - 3 Sprøjtetage

Slutafluftning: 15 min. - 8 Time



Ved behov slip let med en soft pad ultra-fine.



2K Grunder  
Centari Basecoats + klarlak  
2K dæklak

VOC godkendt

2004/42/IIB(e)(840) 695: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIB(e)) i sprøjtetklar blanding er maks. 840 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-tallet for dette produkt i sprøjtetklar blanding er maks. 695 g/l..

## 42R / 44R / 46R


## 1K QUICKPRIME

### Produkter


42R 1K QuickPrime - VS2

44R 1K QuickPrime - VS4

46R 1K QuickPrime - VS6



8 - 10 µm /lag



Efter brug, hold spraydåse på hovedet og sprøjt kortvarigt for at rense dyssen.

### Henvisninger

- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Må ikke overlakeres med polyester spartel eller epoxy grundfylder. Kan have indflydelse på polyester- og epoxyprodukternes udhærdning og vedhæftning.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Cromax angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet Cromax (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.