

CENTARI® 5035

LOW EMISSION 2K

TOPCOAT



PRODUKTBESKRIVELSE

Centari 5035 Low Emission 2K Topcoat er vores VOC-kompatible laksystem med direkte glans og et højt tørstofindhold samt høj opacitet til en enkelt påføring. Du opnår maksimal ydeevne og lave VOC-udslip. Den er velegnet til udbedring af pletter, paneler og generelle reparationer.

Allround opløsningsmiddelbaseret omlakeringsfunktion/2k HS-toplak

DATA

- 01** Har god dækning og lavt materialeforbrug.
- 02** Let og præcist farvematch.
- 03** Ubesværet påføring.
- 04** Flot udseende med højglansfinish.

CENTARI® 5035

LOW EMISSION 2K TOPCOAT

Forarbejdning Standard



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Undergrunden skal forbehandles grundigt og afrensnes inden påføring af basislakken.
Grundfyldere eller Grunder, slebne
Omhyggeligt slebet og rensset gammel- hhv. fabrikslakering.
Grundfyldere eller Grunder, uslebet i våd-i-våd forarbejdning
Reparationsområder slibes med P500-P600 (maskine) eller med P800-P1000 (manuelt).



M-6152

	Plet & hellakering	Standard	Store flader
C5035	3	3	3
XK203*	1	-	-
XK205	-	1	-
XK206	-	-	1

*XK203 kun til indvendig og spot repair. Ingen vandrette dele



Pot-life ved 20°C: 1 Time



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Compliant	1.3 - 1.4 mm	1.8 - 2.2 bar	Indgangstryk
HVLP	1.3 - 1.5 mm	0.7 bar	Forstøvertryk

Se fabrikantens anbefalinger



2 Sprøjtetange

med mellemafluftning: 0 min. - 5 min.



	XK203	XK205	XK206
20 °C	3 Time	4 Time	-
60 - 65 °C	20 min.	30 min.	40 min.



Retningslinjer for IR tørreudstyr (kort-/mellembølge).
Halv styrke: 5 min.
Full styrke: 10 min.

VOC godkendt

2004/42/IIIB(d)(420) 420: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIB(d)) i sprøjtetklar blanding er maks. 420 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-tallet for dette produkt i sprøjtetklar blanding er maks. 420 g/l..


CENTARI® 5035

LOW EMISSION 2K TOPCOAT


Produkter

Centari® 5035 Low Emission 2K Topcoat

Produktmix




Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Chromaweb og af den relevante ATI.



DIN 4: 19 - 24 s ved 20°C



60 - 70 µm



Centari® 5035 Low Emission 2K Topcoat kan overlakeres efter 24 timer, Slibning er nødvendig

Henvisninger

- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Centari MasterTint tonefarver omrøres omhyggeligt inden udvejning. Centari farven skal udrøres umiddelbart efter udvejningen.
- Luk dåsen med aktivator helt tæt straks efter brug, da produktet reagerer på luftfugtighed og vand og dermed mister dets hærdeegenskaber.
- For Semi-Flexible systems 10% 805R Flexible Additive can be added to the base material. Activator and Thinner ratios remain equal.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Cromax angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet Cromax (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.