

P742 / P746

IMRON® FLEET LINE HS SANDING SURFACER



PRODUKTBESKRIVELSE

Imron® Fleet Line Sanding Surfacers off White P742 / Dark Grey P746 er den ideelle 2K undercoat til Imron® Fleet Line toplakker. Giver en glat og holdbar overflade. Kan blandes til brug i forskellige omgivelsestemperaturer som igen giver en bred vifte af påføringsmuligheder

DATA

- 01** Fremragende fyldeegenskaber.
- 02** God at slibe.
- 03** Ideel til reparation af tunge køretøjer såsom lastbiler og trailers.
- 04** Giver perfekt lakstand. Kan tones med Imron fleet powertint, op til 10% af vægt

P742 / P746

IMRON® FLEET LINE HS SANDING SURFACER

Forarbejdning



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Stålblader, galvanisk forzinkede stålblader eller blødaluminium, der er slebne, rengjorte og grundet med Wash Primer
Coil coating, slebet og renset
Glasfiberforstærkede polyester-undergrunde, fri for slipmidler, rengjorte og slebne.
Omhyggeligt slebet og renset gammel- hhv. fabrikslakering.
Flader, der er forarbejdet med 2K Polyester produkter og derefter slebet fint.
Slebne og rensede originale fabriksgrundinger (E-coat).



	Lille overflade		Standard		Store flader	
	Vol.	Vægt	Vol.	Vægt	Vol.	Vægt
P742 / P746	8	100	8	100	8	100
ET645	1	9	-	-	-	-
ET650	-	-	1	9	-	-
ET655	-	-	-	-	1	9
ET745 / ET750	1	7	-	-	-	-
ET745 / ET750 / ET755	-	-	1	8	-	-
ET750 / ET755	-	-	-	-	1	8



Ikke relevant



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Compliant	1.6 - 1.8 mm	2 - 2.5 bar	Indgangstryk
HVLP	1.5 - 1.9 mm	0.7 bar	Forstøvertryk
membranpumpe	1.1 mm	2 - 2.5 bar	Forstøvertryk
membranpumpe	1.1 mm	0.8 - 1.2 bar	materialetryk
Airmix	0.23 - 0.28 mm	90 - 120 bar	materialetryk

Se fabrikantens anbefalinger



2 - 3 Sprøjtengange

med mellemafluftning: 5 min. - 10 min.
Slutafluftning: 10 min. - 15 min.



P360 - P500



CV 2K Toplak
Basislak

VOC godkendt

2004/42/IIB(c)(540) 540: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIB(c)) i sprøjtetklar blanding er maks. 540 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-tallet for dette produkt i sprøjtetklar blanding er maks. 540 g/l.


P742 / P746

IMRON® FLEET LINE HS SANDING SURFACER


Produkter

P742 Imron® Fleet Line HS Sanding Surfacers Off White
P746 Imron® Fleet Line HS Sanding Surfacers Dark Grey

Produktmix



Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Chromaweb og af den relevante ATI.



DIN 4: 22 - 26 s ved 20°C



100 - 120 µm



Efter brug rengøres pistolerne med en passende fortynder baseret på opløsningsmidler.

Henvisninger

- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.
- Den teoretiske rækkeevne er 4,5 m²/l ved 100 µm tørfilmagtykkelse.
- Fylderen kan indfarves med op til 10% Imron Fleet Line blandingslak eller op til 20 % Imron Fleet Line toplak. Kan have indflydelse på tørring og slibbarhed.
- 15% Flexible Additive 805R can be added to the topcoat. Mixing ratios are unchanged.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Cromax angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet Cromax (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.