



Produkt – Information

4:1 HS Sealer

Art.-Nr. 20-108-4

Datum

25.06.2015

2K-transparent vedhæftnings sealer til omlakering, skrift og flere farve lakering.
Optimal Toplakstand.
Alt undergrund skal være ren, støv-, fedt- og rustfri.

Farve	transparent			
Mix forhold	4:1 Vol.			
Hærder	30-100-5 normal, 30-200-5 kort			
Fortynder	SWIN-Universalfortynder kort, normal eller lang			
Sprøjtevisk. v/ 20 °C	16-18 s 4 mm D			
Forarbejdning	Sprøjtetryk	Sprøjtedyse	Sprøjtegange	
Luft / overkop	3-4 bar	1,4-1,6 mm	1-2	
Airless / Airmix				
Potlife	3-4 tim., alt efter hærder valg og temperatur			
Lagtykkelse / Tørfilm	15-20 µm, 1 lukket tynd lag.			
Afluftningstid				
Tørretid	overlakering	støvtør	håndteringstør	monteringstør
20 °C	15-20 min			

Bemærkning:

Blank metal skal først grundes. Ved tørring længere end 24 tim. tilrådes mellemslibning.

Klassificering i henhold
til forordning
(EF) 1272/2008:

Brandfarlig

Kun til brug for uddannet personale.