



## Produkt – Information

Datum

25.06.2015

### 1K-EP Schnellhaftgrund

Art.-Nr. 20-201-11 weiss

Art.-Nr. 20-202-11 grau

1K- EP Schnellhaftgrund er en 1K grundfylder med aktiv korrosion beskyttelse og maximal vedhæftning på Stål, Zink, Aluminium og Rustfrit stål.  
Kan overlakeres med alle SWIN Toplak produkter.

Farve	Hvid og grå			
Mix forhold				
Hærder				
Fortynder	SWIN-Waschverdünnung 7798			
Sprøjteviskositet v/ 20 °C	18-20 s 4 mm D			
Forarbejdning	Sprøjtetryk	Sprøjtedyse	Sprøjtegange	
Luft / overkop	3-5 bar	1,3-1,5 mm	1-2	
Airless / Airmix	Ca. 100-150 bar	11-15, 20-60gr.	1	
Potlife				
Lagtykkelse / Tørfilm	1-2 regelmæssig lukket våde sprøjtegange ca. 20-30 µm grunder			
Afluftningstid 20 C	20-30 Min.			
Tørretid	overlakering	støvtør	håndteringstør	monteringstør
20 °C	20-30 min	10 min	25-30 min	ca. 30 min.
60 °C	5-10 min	5 min.	5-10 min.	ca. 10 min

#### Bemærkning:

Eloxeret Aluminium og rustfrit stål kræver omhyggelig rengøring og slibning.  
Kan ikke anvendes på termoplastisk underlag. Kan ikke videre bearbejdes med Polyester materialer (bla. Spartel).  
Gl. Lakering bør testes før på førelse. Bunden skal være ren og tør samt støv-, rust-, olie- og fedtfri.  
Særlig høj Korrosionsbeskyttelse.

Klassificering i henhold  
til forordning  
(EF) 1272/2008:

Let brandfarlig  
Sundhedsfarlig  
Ættsende

Kun til brug for uddannet personale.

Vejledende information er baseret på laboratorie- og praktiske erfaringer. Ved forhold, påføringsteknik og arbejdsbetingelser, som ligger udenfor vores kontrol, skal vores produkter kontrolleres under de givende forhold. Vejledningen er lavet ud fra bedste viden, dog uden forpligtelser. Tag hensyn til færemærkning og lovgivende klassificering.