



Produkt – Information

Datum

25.06.2015

10:1 PU-Grund

Art.-Nr. 20-404-x Kieselgrau Chromatfrei

Til lakering af jern, stål og galvaniseret undergrund. Aluminium og rustfrit stål skal forgrundes med Reaktionsprimer. Ved hjælp af thixotrop indstilling kan der uden problemer påføres høje lagtykkelser. Let og hurtig overlakering ved længere arbejdstid. Velegnet til alle 2K-Toplakker på EP- og PU-Basis.

Farve	Kieselgrau			
Mix forhold	10:1 Vol.			
Hærder	30-100-5 normal, 30-200-5 kort.			
Fortynder	SWIN-Universalfortynder. Kort, normal eller lang			
Sprøjteviskositet v/ 20 °C	20-25 s 4 mm DIN / Airless 40-45 s 4 mm DIN			
Forarbejdning	Sprøjtetryk	Dysetørrelse	Sprøjtegange	
Lufttryk/overkop	3-5 bar	1,5 mm	2-3	
Airless / Airmix	Ca. 100-150bar	11-15, 20-60gr	2-3	
Potlife	6-8 tim.			
Lagtykkelse/Tørfilm	Minimum 60 my på stål.			
Afluftningstid	10 min mellem sprøjtegangene			
Tørring	overlakering	støvtør	håndtering	montering
20 °C	Kan overlakeres som vådt i vådt efter 30-45 min.			

Bemærkning:

Brug samme hærder i fylder og toplak v/ vådt i vådt
Skal være gennemtør ved overlakering med SWIN 2-lags B/C.

Klassificering i henhold
til forordning
(EF) 1272/2008:

Brandfarlig

Kun til brug for uddannet personale.

Vejledende information er baseret på laboratorie- og praktiske erfaringer. Ved forhold, påføringsteknik og arbejdsbetingelser, som ligger udenfor vores kontrol, skal vores produkter kontrolleres under de givende forhold. Vejledningen er lavet ud fra bedste viden, dog uden forpligtelser. Tag hensyn til færemærkning og lovgivende klassificering.