

SikaGard[®]-6060 S

Sprøjtbar bitumenbaseret undervognsbehandling i spraydåse

Tekniske produktdata

Basis	Bitumen-opløsning
Farve	Sort
Hærdemekanisme	Lufttørring
Vægtfylde (flydende) (ISO 12185)	Ca. 0,8 kg/l
Tørstofindhold (DIN 53216)	Ca. 33 %
Påføringstemperatur	15°C - 25°C
Filmtykkelse	våd 400 µm tør 150 µm
Skinddannelse ¹	Ca. 75 min.
Tørretid ¹	Ca. 2,5 time
Anvendelsestemperatur	±25°C - 80°C
Holdbarhed (opbevaret ved 5°C - 25°C)	24 måneder

¹) 23°C / 50% r.f.

Industry

Beskrivelse

SikaGard[®]-6060 S er en hurtigtørrende bitumen-baseret reparations undervognsbeskyttelsesmasse i en spraydåse med fremragende rustbeskyttelse og lyddæmpende egenskaber. Anvendbar til effektiv reparation af undervognsbeskyttelse og udviser glimrende påføringssegenskaber og slutresultater. Der fremkommer et hårdt lag efter tørring, som beskytter metallet mod rust.

SikaGard[®]-6060 S er fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 14001 Kvalitets- og miljøstyringssystemer.

Produktfordele

- Kræver intet udstyr (spraydåse)
- Fremragende lyddæmpning
- God vedhæftning til en bred vifte af materialer
- Løber eller drypper ikke – selv ved høj filmtykkelse
- Bestandighed mod vejsalt
- Hurtigtørrende
- Stadig fleksibel efter tørring

Anvendelsesområder

SikaGard[®]-6060 S er en spraypåført antirust belægning til hurtige reparationer af ikke-synlige områder såsom skærmmasser og undervognsdele som ikke skal overmales.

Produktet kan påsprøjtes uden spraytåge og danner ikke spind eller drypper.

SikaGard[®]-6060 S klæber godt på forskellige malingstyper, metal primere, metaller og PVC uden forbehandling.

Dette produkt bør kun anvendes af professionelle, erfarne brugere.

Test med aktuelle underlag og betingelser bør foretages for at sikre klæbning og materiale kompatibilitet.



Kemisk modstandsdygtighed

SikaGard®-6060 S er modstandsdygtig over for vand, saltvand, salttåger, baser og syrer. Ovenstående oplysninger er kun generel information.

Ønskes mere uddybende rådgivning, kontakt venligst Teknisk Service Industry.

Brugsanvisning

Forbehandling

Overfladerne skal være rene, tørre, fri for rust, støv og fedt. Metalunderlag skal forbehandles for at forhindre korrosion om nødvendigt (f.eks. ubehandlet stål, etc.).

For rådgivning om specifikke opgaver, kontakt venligst Teknisk Service Industry.

Påføring

Dåsen omrystes ca. 40 gange før brug. Afdæk omliggende overflader før man sprayer. Påføres ved stuetemperatur og sprayes i en afstand af ca. 25 cm i en X bevægelse for at opbygge et ensartet lag. SikaGard®-6060 S kan påføres uden at dryppe. Ved særligt tykke lag anbefales det at lade hvert lag tørre mellem påføringerne.

Hold dåsen opret og spray ikke på dele i bremse-, motor- eller udstødningssystemet.

Efter brug vendes dåsen på hovedet, og der sprayes i korte pust for at rense dysen.

Rengøring

Uhærdet SikaGard®-6060 S kan fjernes fra værktøj og udstyr med vand. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Hænder og udsatte hudområder vaskes straks med Sika® Handclean servietter eller et egnet industrielt håndrensemiddel og vand. Brug ikke opløsningsmidler!

Overmaling

SikaGard®-6060 S kan ikke overmales.

Yderligere information

Følgende publikationer findes på vores hjemmeside www.sika.dk under Download Center eller fås ved henvendelse til Teknisk Service Industry:

- Sikkerhedsdatablad

Emballagestørrelser

Spraydåse	0,5 l
-----------	-------

Basisværdier

Alle tekniske data nævnt i dette produkt-datablad er baseret på laboratorietests. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vor indflydelse.

Sundheds- og sikkerhedsinformation

For information og rådgivning om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data for den aktuelle type stof.

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slut-brugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."

Yderligere information kan ses på:

www.sika.dk
www.sika.com

Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96

