

SikaGard®-6060

Sprøjtbar bitumenbaseret undervognsbehandling

Tekniske produktdata

Basis	Bitumen-opløsning
Farve	Sort
Hærdemekanisme	Lufttørring
Vægtfylde (flydende)	Ca. 1,1 kg/l
Tørstofindhold (DIN 53216)	Ca. 65 %
Påføringstemperatur	15 - 25°C
Filmtykkelse	våd Tør Ca. 600 µm Ca. 400 µm
Skinddannelse ¹	Ca. 75 min.
Tørretid ¹	Ca. 3,5 time
Anvendelsestemperatur	±25°C - 80°C
Holdbarhed (opbevaret ved 5°C - 25°C)	24 måneder

¹) 23°C / 50% r.f.

Beskrivelse

SikaGard®-6060 er en holdbar og tyktflydende bitumenbaseret undervognsbeskyttelsesmasse med fremragende rustbeskyttende og lyddæmpende egenskaber. Produktet er velegnet til effektiv undervognsbehandling og udviser glimrende påføringsegenskaber og slutresultater.

Et kraftigt lag fremstår efter tørring og beskytter metal imod rust. SikaGard®-6060 er fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 14001 Kvalitets- og miljøstyringssystemer.

Produktfordele

- Fremragende lyddæmpning
- God vedhæftning til en bred vifte af materialer
- Gode påføringsegenskaber (løber eller drypper ikke)
- Bestandig mod vejsalt
- Hurtigtørrende
- Højt tørstofindhold

Anvendelsesområder

SikaGard®-6060 er en spraypåført antirust belægning til reparation og beskyttelse af ikke-synlige områder såsom skærnkasser og undervognsdele som ikke behøver at overmales.

Produktet kan påsprøjtes uden spraytåge og danner ikke spind eller drypper.

SikaGard®-6060 klæber godt på forskellige malingstyper, metal primere, metaller og PVC uden forbehandling.

Dette produkt bør kun anvendes af professionelle, erfarne brugere.

Test med aktuelle underlag og betingelser bør foretages for at sikre klæbning og materialekompatibilitet.

Industry



Kemisk modstandsdygtighed

SikaGard®-6060 er modstandsdygtig over for vand, saltvand, salttåger, baser og syrer. Ovenstående oplysninger er kun generel information.

Ønskes mere uddybende rådgivning, kontakt venligst Teknisk Service Industry.

Brugsanvisning

Forbehandling

Overfladerne skal være rene, tørre, fri for rust, støv og fedt. Metalunderlag skal forbehandles for at forhindre korrosion om nødvendigt (f.eks. ubehandlet stål, etc.).

For rådgivning om specifikke opgaver, kontakt venligst Teknisk Service Industry.

Påføring

SikaGard®-6060 kan påføres med airless sprøjteudstyr eller med en air mix pistol ved et tryk på ca. 3-6 bar. Brug Sika® SCP Gun (tryktypen) til påføring.

Dåsen omrystes ca. 40 gange før brug. Afdæk omliggende overflader før man sprayer. Påføres ved stuetemperatur og sprayes i en afstand af ca. 25 cm i en X bevægelse for at opbygge et ensartet lag. SikaGard®-6060 kan påføres uden at dryppe. Ved særligt tykke lag anbefales det at lade hvert lag tørre mellem påføringerne.

En bred vifte af mønstre kan opnås ved at ændre spray teknikken.

Der må ikke sprayes på dele fra bremse-, motor- eller understødningsystemet.

Rengøring

Uhærdet SikaGard®-6060 kan fjernes fra værktøj og udstyr med Sika® Remover-208. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Hænder og udsatte hudområder vaskes straks med Sika® Handclean servietter eller et egnet industrielt håndrensemiddel og vand.

Brug ikke opløsningsmidler!

Overmaling

SikaGard®-6060 kan ikke overmales.

Yderligere information

Følgende publikationer findes på vores hjemmeside www.sika.dk under Download Center eller fås ved henvendelse til Teknisk Service Industry:

- Sikkerhedsdatablad

Emballagestørrelser

Dåse	1 l
Spand	10 l
Tromle	60 l

Basisværdier

Alle tekniske data nævnt i dette produkt-datablad er baseret på laboratorietests. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vor indflydelse.

Sundheds- og sikkerhedsinformation

For information og rådgivning om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data for den aktuelle type stof.

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."

Yderligere information kan ses på:

www.sika.dk
www.sika.com

Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96

