

P60

IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR



PRODUKTBESKRIVELSE

Imron Fleet Line Adhesion Promoter P60 er en 2K lavemissions polyurethan non-sanding vedhæftningsprimer til brug under opløsningsmiddelbaserede basefarver og 2K toplakker. Den kan bruges som vedhæftningsprimer eller som multi-toning promoter.

Øg vedhæftningen for 2k toplakker og opløsningsmiddelbaserede basefarver

DATA

- 01** Er velegnet til brug som multi-toning promoter til 2K toplakker i Imron Fleet Line-serien.
- 02** Kan bruges som vedhæftningsprimer og forseglers til 2K toplakker i Imron Fleet Line-serien.
- 03** Kan bruges som vedhæftningsprimer og forseglers til 2K toplakker i Imron Fleet Line-serien.

P60

IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR

Forarbejdning STANDARD NON-SANDING



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Omhyggeligt slebet og rensset gammel- hhv. fabrikslakering.
Flader, der er forarbejdet med 2K Polyester produkter og derefter slebet fint.



	Small surface		Stor overflade		Standard	
	Vol.	Vægt	Vol.	Vægt	Vol.	Vægt
P60	4	100	4	100	4	100
ET645	1	19	-	-	-	-
ET650	-	-	-	-	1	19
ET655	-	-	1	19	-	-
ET740 */ ET745 / ET750 / ET755	1.75	28	1.75	29	1.75	29

* ET740 can be used for multi-toning



Pot-life ved 20°C: 1 Time 30 min.



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Compliant	1.3 - 1.5 mm	2 - 2.5 bar	Forstøvertryk
HVLP	1.3 - 1.5 mm	0.7 bar	Indgangstryk
membranpumpe	1.1 mm	2.5 - 3 bar	Forstøvertryk
membranpumpe	1.1 mm	0.8 - 1.2 bar	materialetryk

Se fabrikantens anbefalinger



1 Sprøjtegang

Slutafluftning: 30 min. - 1 Time



CV 2K Toplak
Opløsningsmiddelbaseret basislak

VOC godkendt

2004/42/IIB(c)(540) 540: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIB(c)) i sprøjteklar blanding er maks. 540 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-tallet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 540 g/l..

P60

IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR

Produkter

P60 Imron® Fleet Line Adhesion Promotor

ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast

ET650 Imron® Fleet Line Activator HS

ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow


ET740 Imron® Fleet Line Accelerator

ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast


ET750 Imron® Fleet Line Thinner

ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow


Produktmix



Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Chromaweb og af den relevante ATI.



DIN 4: 16 - 18 s ved 20°C



15 - 20 µm



Efter brug rengøres pistolerne med en passende fortynder baseret på opløsningsmidler.

Henvisninger

- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.
- Slibning kræves, når emnet har været tørret længere end 16 timer ved 20°C.
- Den teoretiske rækkeevne er 12,2 m²/l ved 30 µm tørfilmagtykkelse.
- Luk dåsen med aktivator helt tæt straks efter brug, da produktet reagerer på luftfugtighed og vand og dermed mister dets hærdeegenskaber.
- Kan tones med Imron Fleet Line Power Tints op til max. 5%.



P60

IMRON® FLEET LINE ADHESION PROMOTOR

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Cromax angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet Cromax (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.