

Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200

Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200 er sikker, universal 2K primer/surfacer til tidsbesparende reparationer af alle udvendige plastdele på biler. Den er klar til at sprøjte på, så snart den er blandet op. Den bør kun anvendes sammen med Standoflex 2 K Plastic Hardener.

- Våd-i-våd påføring eller kan bruges som grundingsfylder.
- Let at bruge.
- Påføres i en enkelt arbejdsgang (One Visit Application).
- 2K primer fylder til 2-lags opbygning på kunststofdele.
- Effektiv proces.
- God vedhæftning på alle udvendige bildele af plast.

Tidsbesparende kunststof primer-surfacer.




The Art of Refinishing.

Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200

Forarbejdning STANDARD VÅDT-I-VÅDT




Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Nydele af kunststof udvendigt på køretøjer skal efterhærde i 60 min. ved 60-65°C / til forbehandling benyttes en ultrafin slibepude vædet med kunststofrens / til efter rengøring bruges en klud fugtet med kunststofrens.

Reparationer på rensede og slebne ydre kunststofdele på personbiler




Primer surfacer		Hardener	
Vol.	Vægt	Vol.	Vægt
1	100	1	73
U3200		PLASTIC HARDENER U3210	

Pot-life ved 20°C: 8 Time - 10 Time



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Compliant	1.3 - 1.4 mm	1.8 - 2 bar	Indgangstryk
HVLP	1.3 - 1.4 mm	0.7 bar	Forstøvertryk

Se fabrikantens anbefalinger




0.5 + 1
1 arbejdsgang
1. sprøjtegang: tynd og lukket
2. Normal sprøjtegang

Slutafluftning: 20 min. - 1 dag med 2K dæklak / Stadox Basecoat
Slutafluftning: 45 min. - 1 dag med Standohyd Plus Basecoat

P800 - P1000



Elastificeret dæklak 2K
Basislak + elastificeret klarlak



VOC godkendt

Denne blanding er ikke omfattet af reglerne i VOC bekendtgørelsen.

Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200



Produkter

Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200

Standoflex 2K Plastic Hardener U3210

Produktmix

Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Standwin IQ og af den relevante ATI.



25 - 30 µm



Efter brug rengøres pistolerne med et passende rengøringsmiddel på opløsningsmiddelbasis.

Henvisninger

- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.
- Overlakering inden for højst 24 timer.
- Lakerede kunststofdele må tidligst renses med en højtryksrenser 6 uger efter lakering. Herefter skal en mindsteafstand fra dysen på 30 cm til emnet overholdes.
- PE, PP og POM må ikke overlakeres, da der er risiko for vedhæftningsproblemer.
- Lagertemperaturen skal holdes på 20°C.
- I lande uden VOC lovgivning kan der også bruges Standox basislak / Standocryl 2K autolak /Standocryl 2K-autolak NY til overlakering.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Standox angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet Standox (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

