

## TEXTURING BINDERS

01.11.2014

### AU177 FINE - AU179 COARSE

#### BESKRIVELSE

Strukturdannende bindemiddel til brug i 2-komponent toplakker eller 2-komponent klarlakker. Sammensætning baseret på modificerede akrylharpikser.

#### PRODUKTER

AU177	Texturing Binder Fine (struktur-bindemiddel - fin kvalitet)
AU179	Texturing Binder Coarse (struktur-bindemiddel - grov kvalitet)

#### EGENSKABER

- Bindemidlerne er transparente og kan anvendes i følgende 2-komponent toplakker og 2-komponent klarlakker: Centari<sup>®</sup> 500 HB\*, Centari<sup>®</sup> 501\*, Centari<sup>®</sup> 5035, Imron<sup>®</sup> 700\*, 120S\*/1200S\*, 679S\*, 696S\*, 3050S\*, 3550S, 3750S, 3760S, 3800S, CC6400 og CC6600.
- Bindemidlerne er transparente og kan anvendes i følgende Imron<sup>®</sup> Fleet Line 2-komponent toplakker og Imron<sup>®</sup> Fleet Line 2-komponent klarlakker: Imron<sup>®</sup> Traffic\*, Imron<sup>®</sup> Elite, Imron<sup>®</sup> Elite HDC og EL500.

\* Produktet overholder ikke EU direktivet 2004/42/EC.

## TEXTURING BINDERS

01.11.2014

### AU177 FINE - AU179 COARSE

#### TEKNISK INFORMATION

Blanding af 2-komponent toplakker

##### Matte og meget struktureret:

Tilføj AU177-AU179 extra, i den kvalitet incl. binder der er valgt, i et blandingsforhold fra 100 % til maximum 200%.

- Ved pastel farver skal der tilsættes 150% AU177-AU179.
- Ved farver der indeholder 200gr. tonefarve/ltr. eller mindre (se farve recepter), må der tilsættes fra 80% til 120% AU177-AU179.

##### Mindre struktureret:

Tilføj AU177-AU179 ekstra, i den kvalitet incl. binder der er valgt, i et blandingsforhold på 50%.

- Alle andre blandingsforhold på mindre end 100% AU177-AU179 er muligt men, vil give mindre struktur og en højere glans

Blandeforhold for Imron<sup>®</sup> Fleet Line 2-komponent toplakker

##### Imron<sup>®</sup> Elite struktureret:

Tilføj AU177-AU179 extra, i den kvalitet incl. binder der er valgt (=PT199 + EL580) i et blandingsforhold fra 50 % til 150 %.

##### Imron<sup>®</sup> Elite HDC struktureret:

Tilføj AU177-AU179 extra, i den kvalitet incl. binder der er valgt (= EL560) i et blandingsforhold fra 50 % til 150 %

##### Imron<sup>®</sup> Traffic\* struktureret:

Tilføj AU177-AU179 extra, i den kvalitet incl. binder der er valgt (= TR530\*) i et blandingsforhold fra 50 % til 150 %

\* Produktet overholder ikke EU direktivet 2004/42/EC.

## TEXTURING BINDERS

01.11.2014

### AU177 FINE - AU179 COARSE

#### TEKNISK INFORMATION (FORTSAT)

Blanding af 2-komponent klarlakker

##### Matte og meget struktureret:

Bland klarlak med AU177-AU179 i vægtforholdet 100/70. (klarlak/AU177-AU179).

- Produkterne 120S\*/AU177-AU179, 1200S\*/AU177-AU179 må kun blandes i vægtforhold op til 100/60.

##### Mindre struktureret:

Bland klarlakken med AU177-AU179 i vægtforholdet 100/50.

- Alle andre blandingsforhold mellem 20% og 70% tilsætning af AU177-AU179 er muligt, men vil give mindre struktur og en højere glans.

\* Produktet overholder ikke EU direktivet 2004/42/EC.

Blandeforhold for Imron® Fleet Line 2-komponent klarlakker

##### Matte og meget struktureret

Bland EL500 med AU177-AU179 i vægtforholdet 100/70. (klarlak/AU177-AU179).

##### Mindre struktureret

Bland EL500 med AU177-AU179 i vægtforholdet 100/50.







- Alle andre blandingsforhold mellem 20% og 70% tilsætning af AU177-AU179 er muligt, men vil give mindre struktur og en højere glans.

## TEXTURING BINDERS

01.11.2014

**AU177 FINE - AU179 COARSE**

### TEKNISK INFORMATION (FORTSAT)





	<b>Cromax® farveværktøjer</b>	Se farverecept.	
 	<b>Normalt blandingsforhold for 2-komponent toplakker overholder EU direktivet 2004/42/EC</b>	Centari® 5035 XK203	4 1
		Imron® Elite ET645 ET fortyndere	3 1 0,4-0,7
		Imron® Elite HDC ET645 ET fortyndere	3 1 0,4-0,7
 	<b>Normalt blandingsforhold for 2-komponent klarlakker overholder EU direktivet 2004/42/EC</b>	3550S XK203	4 1
		3750S / 3760S XK203 XB387	4 1 0,5
		3800S XK203	4 1
		CC6400 XK203 AZ9100	4 1 0,25
		CC6600 XK203 AZ9100	4 1 0,25
		EL500 ET645	4 1
	<b>Anvendelse</b>	Se det særskilte tekniske datablad for det valgte produkt.	
	Omrøring	Der kræves grundig omrøring af tonefarver, bindemiddel og matterende bindemiddel både før og efter tilsætning af aktivator.	
Disse tekniske data gælder kun for de her omtalte materialer og ikke for anvendelse i kombination med andre produkter eller ved brug af andre fremgangsmåder. De tekniske data kan ikke betragtes som nogen garanti eller kvalitetsspecifikation, og vi påtager os intet ansvar, hverken for produktets anvendelse eller for arbejdsresultatet.			

## TEXTURING BINDERS

01.11.2014

**AU177 FINE - AU179 COARSE**

### TEKNISK INFORMATION (FORTSAT)

	<b>Cromax® farveværktøjer</b>	Se farverecept.	
	<b>Normalt blandingsforhold for 2-komponent toplakker overholder ikke EU direktivet 2004/42/EC</b>	Centari® 500 HB	3
		256S	1
		AK360	0,6
		Centari® 501	4
	<b>Normalt blandingsforhold for 2-komponent klarlakker overholder ikke EU direktivet 2004/42/EC</b>	256S	1
		120S	3
		1200S	3
		256S	1
		XB383	0,4
		679S	3
		256S	1
		AB380/XB383	0,6
		696S	3
		256S	1
3050S	3		
256S	1		
3050S	4		
XK203	1		
	<b>Anvendelse</b>	Se det særskilte tekniske datablad for det valgte produkt.	
	Omrøring	Der kræves grundig omrøring af tonefarver, bindemiddel og matterende bindemiddel både før og efter tilsætning af aktivator.	
<p>Disse tekniske data gælder kun for de her omtalte materialer og ikke for anvendelse i kombination med andre produkter eller ved brug af andre fremgangsmåder. De tekniske data kan ikke betragtes som nogen garanti eller kvalitetsspecifikation, og vi påtager os intet ansvar, hverken for produktets anvendelse eller for arbejdsresultatet.</p>			

## TEXTURING BINDERS

01.11.2014

### AU177 FINE - AU179 COARSE

#### OVERFLADEBEHANDLING

Overfladen skal klargøres ifølge anvisningerne på det særskilte tekniske datablad for den valgte kvalitet.

#### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Brug den rigtige pistolrens med opløsningsmiddel.

#### BEMÆRK

- Strukturdannende bindemidler kan **ikke** anvendes i hverken basefarver eller bundfarver.
- Det er ikke nødvendigt at tilsætte 805R for at opnå fleksibilitet. AU177 og AU179 giver den nødvendige fleksibilitet til semi-fleksible plasticdele.  
Fuldt fleksible matte kulører kan ikke opnås med denne teknologi.
- De fleste strukturerede originale kulører findes i Cromax® farv værktøjer.
- Strukturdannende bindemidler skal omrøres grundigt før brug.
- AU177 og AU179 kan sammenblandes i ethvert forhold.
- Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C), før det anvendes.

#### PRODUKTDATA

EU direktiv 2004/42/EC: 2004/42/IIB(e)(840)600: EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB(e)) i sprøjteklar form, er maksimum 840 g/liter af VOC-tallet. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar form, er maksimum 600 g/liter.

#### SIKKERHED

Dette produkt er klassificeret i overensstemmelse med regulativ (EC) 1272/2008 (CLP). Læs det arbejdshygiejniske datablad for produktet, før det anvendes. Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse. Overhold sikkerhedsreglerne, som står på emballagen.

## TEXTURING BINDERS

01.11.2014

### AU177 FINE - AU179 COARSE

Alle andre produkter, der er nævnt i forbindelse med lakopbygningen, er fra Cromax<sup>®</sup>. Systemegenskaberne gælder ikke, når det relaterede produkt anvendes i kombination med andre materialer eller tilsætningsstoffer, der ikke hører under Cromax<sup>®</sup>, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

Kun til professionel brug! Ovenstående informationer er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.