

TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

Efadeck H2O Heavy 0548

Type:	2-komponent vandfortyndbar, blank epoxy-gulvmaling. Blandes før brug med Efadeck H2O Heavy Hærder 0610 - 06235.
Anvendelse:	Overfladebehandling af indendørs betongulve og -vægge, hvor der stilles store krav til slidstyrke, rengørighed og kemikaliebestandighed.
Egenskaber:	Høj slidstyrke, god vand- og kemikaliebestandighed. Slidstyrken målt efter Taber-abraser (ASTM D 4060-84): 71,8 mg/1000 omdr. Giver en poretæt overflade. Tåler påvirkning af benzin, olie og andre almindeligt forekommende væsker. Efadeck H2O Heavy er velegnet til brug på betonvægge, hvor høj slidstyrke og rengøringsvenlighed er nødvendig.

Tørstof:	57 % vægt	46 % volumen	Brugsklar blanding: Ja
-----------------	-----------	--------------	------------------------

Forbehandling: UBEHANDLET GULV:
Gulvet SKAL være RENT og TØRT - max. 10 % fugtighed. Gulvets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet (se www.esbjergpaints.dk: Beregning af dugpunkt). Hvis overfladen er meget tæt og malingen ikke kan trænge ned i gulvet, skal der slibes først. Test med en vanddråbe (se nedenfor).

OBS! Malingen røres homogen før den blandes sammen med hærderen. Når maling og hærder, er blandet sammen, røres blandingen igen homogent før brug.

Herefter påføres Efadeck H2O Heavy, fortyndet med 10 % vand:
Efadeck H2O Heavy 0548, blandes med Hærder 0610-06235 i forholdet 4,2:1. Efter grundig omrøring tilsættes 10 % vand.
Påføring af 1. lag sker bedst med pensel eller kost.
Efter min. 4 eller max. 24 timers tørring påføres 2. lag Efadeck H2O Heavy, blandet med hærder. Påføring af 2. lag kan foretages med pensel eller rulle.

OBS! Ved flydebeton skal der fortyndes med 50 % vand ved 1. lag og 25 % ved 2. lag. Slutlaget påføres ufortyndet.

OBS! Efadeck H2O Heavy må IKKE fortyndes med vand i slutbehandlingen, da man herved kan risikere dårlig vandfasthed og kemikaliebestandighed.

TIDLIGERE BEHANDLET GULV:
Kontakt venligst vor tekniske afdeling for råd og vejledning.
Efadeck H2O Heavy hæfter godt på gulve, som tidligere er malet med Efadeck, serie 0451. Skal dog matslibes inden behandling for at opnå vedhæftning.

NB: Tørringen af H2O Efadeck foregår bedst ved temp. over 15°C og under 85 % luftfugtighed. Lavere temperatur og/eller højere luftfugtighed vil forlænge tørretiden og kan ændre malingens egenskaber.

SLIBNING AF BETONGULVE: Før et betongulv males, skal gulvets modtagelighed for maling konstateres. Det kan f.eks. gøres ved at afsætte dråber af vand på betonen og se, om vanddråberne bliver liggende som perler ovenpå betonen, eller om vandet trænger ned i betonen. Hvis vandet bliver liggende som perler ovenpå betonen, skal gulvet slibes med en egnet gulvslibemaskine eller slyngrenses. Slibningen skal udføres, så de afsatte vanddråber kan trænge ind i betonen.

VÆGGE:

Undergrunden skal være ren og støvfri. Påføring som ved gulve.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel og rulle	Ufortyndet	

OBS! Produktet må IKKE fortyndes med vand i slutbehandlingen og skal påføres i tynde lag!

2-Komp. Produkter:

Hærder	Blandingsforhold (volumen)	Potlife
0610-06235	4,2 : 1	3 timer 20 °C
0610-06235 VÆGT:	4,75 kg : 1 kg	3 timer 20 °C

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Kan overlakeres efter	4-6 timer timer 20 °C	
Evt. overlakering inden	1 døgn 20 °C	
Brugstør	2 døgn 20 °C	
Gennemhærdet	1 uge 20 °C	
Kan afvaskes efter	1 uge 20 °C	

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 130 µm Tørfilm: 60 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 8 m²/litr.

Lagring: Ved temperaturer over 5° C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med vand.

Nuancer: Grå, hvid og sort.

Bemærkninger:

Det færdigmalede gulv må først belastes efter 2 døgn tørring. Afvaskning må først ske efter 7 døgn tørring.

OBS! Ved brug af stærke kemikalier på gulvet, kan man ødelægge behandlingens overflade og derved få et mindre rengøringsvenligt gulv.

NB! Curing-behandlede betongulve kan IKKE behandles med Efadeck, idet curing ødelægger malingens vedhæftning.

NB! Det er vigtigt at sikre sig, at al malingen, der skal bruges til gulvet, har samme batch nr.

Brug af forskellige batchnumre kan give farveforskel på gulvet, medmindre malingerne blandes sammen før brug.

HUSK:

Sørg for at etablere god og tilstrækkelig ventilation mens malingen tørrer.

Fjernelse af store mængder vanddamp er en forudsætning for, at malingen kan hærde.

Under vanskelige tørreforhold kan affugtere med fordel anvendes.

Efadeck H2O Heavy, serie 0548, kan, ved kraftigt lysindfald, gulne. Hvis man, af æstetiske årsager, ønsker en gulfri overflade, f.eks. i biludstillinger, kan PUR Emalje, serie 0440, anvendes som slutbehandling.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk