



Produkt – Information

2K HS Premium Airless Decklack Binder SW 2200A

Datum

25.06.2015

2K-Premium Airless HS Toplak for del - og hellakering af Pkw's og Lkw køretøjer. Excellent forarbejdning, overfladehårdhed, UV/Vejrbestandighed samt kemisk og mekanisk holdbarhed.

Farve	Efter farvetone databank			
Mix forhold	2:1 Volumen			
Hærder	30-100-5 normal, 30-200-5 kort			
Fortynder	SWIN-Universalfortynder kort, normal eller lang			
Sprøjteviskositet v/ 20 °C	18-22 s 4 mm D			
Forarbejdning	Sprøjtetryk	Sprøjtedyse	Sprøjtegang	
Luft / Overkop				
Airless / Airmix	100-150 bar	9-11, 20-60gr.	2	
Forarbejdningstid mixet	3-4 tim.			
Lagtykkelse / Tørfilm	40-60 µm			
Afluftningstid	10 min mellem sprøjtegangene og før ovntørring			
Tørretid	overlakering	støvtør	håndteringstør	montagefast
Objekttemperatur 20 °C	45-60 min	5-6 t.	ca. 20 t.	
Objekttemperatur 60 °C	30-45 min efter afkøling, afhængig af valgt hærde type.			

Bemærkning:

Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008:

Brandfarlig

Kun til brug for uddannet personale.

