

TEKNISK DATABLAD
5 16.03.2015**AQUACOAT 2650**
1-K topcoat
2650-03

TYPE	Vandfortyndbar emalje.
ANVENDELSE	Til overfladebehandling af træ, MDF, masonit og spånplader, indendørs.
SPECIELLE EGENSKABER	Slidstærk og robust overflade. God vedhæftning til primer og bund. God fyldig overflade. Hurtigtørrende. Har god resistens mod vand, kaffe og alkohol.

TEKNISKE DATA

Total tørstofmasse	600 g/l	
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Se sikkerhedsdatablad.	
Anbefalet lagtykkelse og teoretisk rækkeevne	Lagtykkelse (g/m ²) 100	Teoretisk rækkeevne (m ² /l) 8-10
Tørretid ved +20 °C / 50 % RH - håndteringstør - slibetør	30 min. Ca. 1 time	
Tørretid ved +50 °C / 50 % RH - håndteringstør - slibetør	10-15 min. Ca. 15 min.	
Tørretid ved +80 °C / 50 % RH - håndteringstør - slibetør	5-7 min. Ca. 10 min.	
	Tørningsforholdene er baseret på 100 g våd lak pr. m ² . Før stabling af emnerne kræves en nedkøling så overfladetemperaturen målt i stabelen ikke overskrider 25 °C.	
Fortynder	Se side 2.	
Rengøring	TEKNOCLEAN 1949.	
Glans (60°)	20-70	
Nuance	Hvid og klar.	
Primer	Grundning kan foretages med AQUA FILLER 2800, TEKNOCOAT AQUA 1875, KRISTALL SURF EU eller AQUA FILLER 1100.	
Opbevaring	Se øvrige oplysninger.	
SIKKERHEDSDATA	Se sikkerhedsdatablad.	

Vend

BRUGSANVISNING**Forbehandling**

Bunden skal være fri for træstøv og snavs.

Påføring

<u>Udstyr</u>	<u>Fortynder</u>	Retningsgivende viskositet <u>DIN-cup 4 mm 20 °C</u>
Luft	Vand	35-50 s
Airless	Vand	40-60 s
Airmix/Aircoat	Vand	40-60 s

ØVRIGE OPLYSNINGER

Indholdsstofferne i f.eks. ask, eg og røde eksotiske træsorter kan give farve-
gennemslag ved behandling med hvide vandbaserede produkter. Spørg venligst vor
træafdeling om yderligere information.

Lagerstabilitet: Se etiket.

Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.

Produktet skal opbevares frostfrit.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.
