

# Standoflex Plastic Primer U3060



**Standoflex Plastic Primer U3060 er en 1K primer til en tre-lags påføring på plast. Den er let at bruge og hæfter på alle de mest almindeligt anvendte, udvendige plastdele på biler.**

- Let at bruge.
- Hæfter på alle udvendige bildele i kunststof.
- 1K primer til 3-lags opbygning på kunststofdele.

**1K primer til lakering af plastdele.**




**The Art of Refinishing.**

# Standoflex Plastic Primer U3060

## Forarbejdning STANDARD




Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Nydele af kunststof udvendigt på køretøjer skal efterhærde i 60 min. ved 60-65°C / til forbehandling benyttes en ultrafin slibepude vædet med kunststofrens / til efterrensning bruges en klud fugtet med kunststofrens.

Reparationer på rensede og slebne ydre kunststofdele på personbiler



### Primer

Vol.	Vægt
------	------

100	100
-----	-----

U3060



Ikke relevant



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Compliant	1.2 - 1.3	1.5 - 2 bar	Indgangstryk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Forstøvertryk


Se fabrikantens anbefalinger



1 normal sprøjtegang	Slutafluftning: 10 min.
----------------------	-------------------------



20 °C	10 min.
-------	---------



Egnet Filler  
Stopper

VOC godkendt


Denne blanding er ikke omfattet af reglerne i VOC bekendtgørelsen.

# Standoflex Plastic Primer U3060


## Produkter

Standoflex Plastic Primer U3060

## Produktmix



Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Standwin IQ og af den relevante ATI.



1 - 2  $\mu\text{m}$



Efter brug rengøres pistolerne med et passende rengøringsmiddel på opløsningsmiddelbasis.

## Henvisninger

- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Rystes før brug.
- Lakerede kunststofdele må tidligst renses med en højtryksrenser 6 uger efter lakering. Herefter skal en mindsteafstand fra dysen på 30 cm til emnet overholdes.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Standox angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet Standox (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervs-mæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

