
TYPE	2-komponent syrehærdende lak.
ANVENDELSE	Industriel overfladebehandling af møbler og andet inventar af træ.
SPECIELLE EGENSKABER	Hurtigtørrende lak der giver en robust og resistent overflade.

TEKNISKE DATA

Glans	15, 25, 40
Leveringsviskositet	32-40 s/DIN CUP 6 ved 20 °C.
Vægtfylde	Ca. 0,98 kg/l
Tørstof, vægtprocent	Ca. 42 %
Total tørstofmasse	Ca. 388-409 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Se sikkerhedsdatablad.
Opbevaring	Lagerstabilitet: Se etiket. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.
Påføringsmetode	Sprøjtning.
Tørremetode	Luft, ovntørring.

Vejledende møbelfakta

	Anvendelsesområde	Grundkrav	Høje krav	Ekstra høje krav
I	Stole/senge/hylder			X
II	Borde		X	
III	Mindre udsatte overflader			X

Vend

BRUGSANVISNING

Påføringsdata

Blandingsforhold: 10 del lak
0,5 dele Hærder 1399
Til sprøjtning: 3 dele TEKNOSOLV 1181

Potlife: 1 døgn ved fort. til 25 s DIN 4 ved 20 °C

Tørring

Ved 55 % RH:

	<u>20 °C</u>	<u>40 °C</u>	<u>60 °C</u>
Til slibning:	1 time	15-20 min.	5-10 min.
Til stabling:	2 timer	30-40 min.	15-20 min.

Tørretiderne er baseret på pålagt mængde 100 g våd lak pr. m².

Efter forceret tørring skal emnerne nedkøles til under 30 °C før stabling.

Anbefalet påføringsmængde

Max. 3 x 100 g våd lak pr. m².

Rengøring af udstyr

TEKNOSOLV 1181.

SIKKERHEDSDATA

Se sikkerhedsdatablad.

ØVRIGE OPLYSNINGER

Før og efter tilsætning af hærder skal lakken omrøres grundigt.
Bør ikke påføres og tørres ved temperaturer under 18 °C.
Bør ikke påføres og tørres ved en relativ fugtighed over 70 %.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.
