

Standocryl VOC Easy Clear K9510



Standocryl VOC Easy Clear K9510 kan bruges til et bredt udvalg af anvendelser med de særlige VOC Easy hærder. De er velegnede til brug under næsten alle værkstedetsbetingelser og leverer ekstremt gode resultater. Det er nemmere, når tingene er lige til.

- VOC-kompatibel klarlak til basissystemer.
- Klar til brug efter tilsætning af hærder.
- Let at bruge under næsten alle værkstedetsbetingelser.
- Påføring ved en enkelt sprøjtegang (One Visit Application).
- VOC kompatibel.

Den ukomplicerede VOC-kompatible klarlak.



The Art of Refinishing.

Standocryl VOC Easy Clear K9510

Forarbejdning STANDARD - EASY VOC



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Transformer: Overfladen skal være tør / Afluftningstid inden forarbejdning i henhold til det tekniske datablad.

Eksisterende lakeringer: Undergrunden skal være slebet og affedt inden forarbejdning.



Klarlak		Activator	
Vol.	Vægt	Vol.	Vægt
2	100	1	52
K9510		VOC EASY 10-20 VOC EASY 20-30 VOC EASY 30-40	




Pot-life ved 20°C: 1 Time 30 min. - 2 Time



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Compliant	1.3 - 1.4 mm	1.8 - 2.2 bar	Indgangstryk
HVLP	1.3 - 1.4 mm	0.7 bar	Forstøvertryk

Se fabrikantens anbefalinger



0.5 + 1
1 arbejds gang
1. sprøjtegang: tynd og lukket
2. Normal sprøjtegang
med mellemafluftning: 0 min. - 2 min.
Slutafluftning: 5 min. - 10 min.



	VOC EASY 10-20 / VOC EASY 20-30 / VOC EASY 30-40
20 °C	12 Time - 16 Time
60 - 65 °C	30 min. - 40 min.



Retningslinjer for IR tørreudstyr (kort-/mellembølge).
Halv styrke: 5 min.
Full styrke: 10 - 15 min.

VOC godkendt

2004/42/IIB(d)(420) 420: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 420 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-tallet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 420 g/l..

Standocryl VOC Easy Clear K9510

Produkter


Standocryl VOC Easy Clear K9510

Standox Hardener VOC Easy 10-20

Standox Hardener VOC Easy 20-30

Standox Hardener VOC Easy 30-40

Produktmix




Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Standwin IQ og af den relevante ATI. Udvalget af Activator og Thinner er afhængig af forarbejdningstemperaturen og størrelse af skadesområdet.

VOC EASY 10-20 Accelereret kort hærder til mikro, plet- og delreparationer. Anbefales ved lavere forarbejdnings temperaturer, fx fra 10-20°C.


VOC EASY 20-30 Mellemhærder til dellakering og reparationslakering af flere dele. Anbefales ved forarbejdnings temperaturer fra 20-30°C.

VOC EASY 30-40 Lang hærder egnet til reparationslakering af mellemstore til store flader. Anbefales også ved meget høje temperaturer, fx fra 30-40°C.




ISO 4: 45 - 57 s ved 20°C

DIN 4: 18 - 21 s ved 20°C



50 - 60 µm



Standocryl VOC Easy Clear K9510 kan overlakeres efter 24 timer, uden mellemslibning



Efter brug rengøres pistolerne med et passende rengøringsmiddel på opløsningsmiddelbasis.

Henvisninger

- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Husk ekstra tid til opvarmning for at opnå objekttemperatur.
- Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.
- Dåser med hærdebinder skal lukkes helt tæt straks efter brug, da produktet reagerer på luftfugtighed og vand og dermed mister dets hærderegenskaber.
- 15% Standox Elastisk Additiv 5660 kan tilsættes til klarlakken. Tilsætning af hærder og fortynder forbliver uændret.
- I lande uden VOC lovgivning kan der også bruges Standox basislak.

Standocryl VOC Easy Clear K9510

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Standox angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet Standox (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

