

SikaGard[®]-6300

Forsegling af sammensvejsninger – påføres med pensel

| | |
|---|-------------------|
| Basis | Syntetisk polymer |
| Farve | Grå |
| Hærdemekanisme | Lufttørring |
| Vægtfylde (uhærdet) (ISO 12185) | Ca. 1,20 kg/l |
| Tørstofindhold (ISO 3251) | Ca. 62 % |
| Viskositet (Brookfield) ¹ v = 0,5; spindel 7 | Ca. 2.400 Pa·s |
| Påføringstemperatur | 20°C - 30°C |
| Skinddannelse ¹ | Ca. 60 min. |
| Tør efter ¹ | Ca. 48 timer |
| Anvendelsestemperatur | ±25°C - 80°C |
| Holdbarhed (opbevaret ved 10°C - 30°C) | 24 måneder |

¹⁾ +23°C / 50% r.f. (lagtykkelse 2000 µm)

Beskrivelse

SikaGard[®]-6300 er en udgave af en almindelig polymer forseglingsmasse til påføring med pensel.

SikaGard[®]-6300 er fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 14001 Kvalitets- og miljøstyringssystemer.

Produktfordele

- 1-komponent
- Kan påføres med pensel
- Kan overmales
- Genskaber de "originale" penselstrøg
- Klar til brug

Anvendelsesområder

SikaGard[®]-6300 er en forseglingsmasse til påføring med pensel, der gør det muligt for bilværksteder at genskabe de originale penselstrøg. Anvendes hovedsageligt på sammensvejsninger, støddæmperophæng, bund- og skilleplader etc. Tørret hurtigt, efterlader synlige penselstrøg og har god vedhæftning på forskellige metaller. Der skal foretages afprøvning på det aktuelle materiale inden brug. Dette produkt bør kun anvendes af professionelle, erfarne brugere.

Industry



Kemisk modstandsdygtighed

SikaGard®-6300 er modstandsdygtig over for vand, saltvand, vejsalt, olie, svage basiske opløsninger og syrer.

Ovenstående oplysninger er kun generel information. Ønskes mere uddybende rådgivning, kontakt venligst Teknisk Service Industry.

Brugsanvisning

Forbehandling

Overfladerne skal være rene, tørre, fri for rust, støv og fedt.

For rådgivning om specifikke opgaver, kontakt venligst Teknisk Service Industry.

Påføring

SikaGard®-6300 kan påføres hurtigt og drypfrit med en ren, stiv (nylon)pensel.

Sammensvejsningerne forsegles, indtil den ønskede lagtykkelse er nået. Luftbobler kan undgås ved at stryge overfladen med penslen. Produktet er fuldstændig tørt efter 1-2 dage, afhængig af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed. Profilerede kanter og større overflader kan opnås.

Rengøring

Uhærdet SikaGard®-6300 kan fjernes fra værktøj og udstyr med Sika® Remover-208. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Hænder og udsatte hudområder vaskes straks med Sika® Hand-clean servietter eller et egnet industrielt håndrensemiddel og vand. Brug ikke opløsningsmidler!

Overmaling

SikaGard®-6300 kan overmales efter ca. 30 minutter, men det anbefales at lade produktet tørre natten over. Der bør udføres prøvemaling på de aktuelle materialer for at sikre malingens egnethed.

Yderligere information

Følgende publikationer findes på vores hjemmeside www.sika.dk under Download Center eller fås ved henvendelse til Teknisk Service Industry:

- Sikkerhedsdatablad

Emballagestørrelser

| | |
|------|------|
| Dåse | 1 kg |
|------|------|

Basisværdier

Alle tekniske data nævnt i dette produkt-datablad er baseret på laboratorietests. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vor indflydelse.

Sundheds- og sikkerhedsinformation

For information og rådgivning om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data for den aktuelle type stof.

MAL-kode (1993): 4-3

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slut-brugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."

Yderligere information kan ses på:

www.sika.dk
www.sika.com

Sika Danmark A/S
Praestemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Denmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96

