



Produkt - Information

Datum

10.02.2020

2K Washprimer schichtaufbauend chromatfrei

Art.-Nr. 10-204-20 Hellbeige, 10-205-20 Eisengrau
10-208-20 Grüngrau

Syrehærdende, lagopbyggende chromatfri 2K-Primer med aktiv Korrosionsbeskyttelse og maximal vedhæftning på Stål, Zink, Aluminium og Rustfritstål.
Kan overlakeres med alle SWIN PU-Fylder- og Toplakprodukter.

Farve	Hellbeige, Eisengrau und Grüngrau, chromatfrei			
Mix forhold - 1. Sprøjtegang	2:1 Volumen med Reaktionsfortynder, omrøres grundig			
Reaktionsfortynder	30-101-5 normal			
Hærder tilsætning – 2. Sprøjtegang	2:1 Volumen med Reaktionsfortynder, omrøres grundig, derefter tilsættes 0,25dele Hærder Normal 30-100-5			
Sprøjtevisk. v/ 20 °C	35-40s 3 mm D / 15-17s 4 mm D			
Forarbejdning	Sprøjtetryk	Sprøjtedyse	Sprøjtegeange	
Luft / overkop	3-4 bar	1,3-1,5 mm	1-2	
Airless / Airmix				
Potlife	Ca. 8 t.			
Lagtykkelse / Tørfilm	1 regelmæssig lukket våd sprøjtegang ca. 20-25 µm som grunder. 2 regelmæssige lukkede våde sprøjtegeange ca. 35-40 µm (grundfylder)			
Afluftningstid 20 °C	--			
Tørretid	overlakering	støvtør	håndteringstør	monteringstør
	20 °C	5 Tim.	10-15 min	30-45 min
	50 °C	45 min.		

Hinweise:

Washprimer bør ikke udsættes for fugt efter påføring.

Eloxert Aluminium og rustfrit stål kræver omhyggelig rengøring og slibning.

Kan ikke anvendes på termoplastisk underlag. Må ikke videre bearbejdes med Polyester materialer og EP produkter.

Gl. Lakering bør testes før påførelse. Bunden skal være ren og tør samt støv-, rust-, olie- og fedtfri.

Optimal resultat opnåes ved afsyring med evt. SZ-820-AB (Entfettungs- und Beizmittel) el. lign.

**** Længere Tørretid forbedre vedhæftning og Korrosionsbeskyttelse****

Ved tilsætning af 2K Hærder Normal forbedres Toplakglans, vedhæftning til Toplak samt modstand af gennemtrængende fugt i lakopbygningen. Skal overlakeres senest efter 24 tim.

Klassificering i henhold

Til forordning
(EF) 1272/2008

miljøfarlig
Let brandfarlig
Sundhedsfarlig

Kun til brug for uddannet personale.