



## Produkt - Information

### Etch Primer, lasierend, gelbgrün pigmentiert

Art.-Nr. 10-212-10

Datum

07.04.2020

Syrehærdende, 2K-Primer med aktiv Korrosionsbeskyttelse og maximal vedhæftning på Stål, Zink, Aluminium og Rustfritstål.  
**Overlakering med SWIN PU-Fylderprodukter anbefales**

Farve	Lasierende, gelbgrün pigmentiert		
Mix forhold	1:1 Volumen		
Hærder	30-301-5		
Fortynder	ingen		
Sprøjtevisk. v/ 20 °C	35-40s 3 mm D / 15-17s 4 mm D		
Forarbejdning	Sprøjtetryk	Sprøjtedyse	Sprøjtegeange
Luft / overkop	3-4 bar	1,1-1,4 mm	1-2
Airless / Airmix			
Potlife	Ca. 6 t.		
Lagtykkelse / Tørfilm	1-2 regelmæssig lukket våd sprøjtegang ca. 7-12 µm.		
Afluftningstid 20 °C	--		
Tørretid 20 °C	overlakering	støvtør	håndteringstør
	monteringstør		
	Minimum 1 tim.	6-8 min	25-30 min
	<b>Forseret varme anbefales ikke.</b>		

#### Hinweise:

Eloxert Aluminium og rustfrit stål kræver omhyggelig rengøring og slibning eller sandblæsning. Kan ikke anvendes på termoplastisk underlag. Kan ikke videre bearbejdes med Polyestermaterialer og EP produkter. Gl. Lakering bør testes før påførelse. Bunden skal være tør samt rengjort for enhver art af forurening.

**Optimal resultat opnåes ved afsyring med evt. SZ-820-AB (Entfettungs- und Beizmittel) el. lign.**

**\*\* Længere Tørretid forbedre vedhæftning og Korrosionsbeskyttelse\*\***

**### Skal overlakeres senest efter 24 tim med en 2K PU Grundfylder. ###**

Klassificering i henhold  
Til forordning  
(EF) 1272/2008

miljøfarlig  
Let brandfarlig  
Sundhedsfarlig  
Ætsende

Kun til brug for uddannet personale.