

Beskrivelse

Vandfortyndbar dækkende spærreprimer til overflader af træ eller træbaserede materialer, herunder specielt vinduer og yderdøre, som malebehandles med DK træbeskyttelses System til opfyldelse af funktionskravene iht. DS/EN 927-2

Produkt egenskaber

- Reducerer væsentligt ricikoen for misfarvning fra farvede indholdstoffer i træet
- Påføring i dyppe- og flow-coat anlæg
- God dækkeevne og fylde
- God stabilitet
- Hurtig tørring og nem at slibe
- God vedhæftning og holdbarhed
- Indeholder midler som beskytter overfladebehandlingen mod overflade begroninger

Behandling

vedning bortskræbes og eftertørres med velegnet fortynder. Påføring bør ikke udføres ved temperaturer under +15°C.

Er det påkrævet, at emnet skal være imprægneret anbefales 902 DK1 Imprægnering T102 før påføring af IndiDet anbefales at overfladen er fast, ren og tør (træfugtighed 12+/-3%) samt ikke kridtende. Evt. harpiks udsstrigrunder. Slutbehandles med 943 DK4 transparent Træbeskyttelse T143.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på www.bj.dk

Bemærk

Ved anvendelse i dyppe- eller flow-coat anlæg bør det, for at opnå tilfredsstillende afløb, tilses, at de behandlede overflader under afdrypning og tørringen har en hældning på ca. 20°.

Ved længere tids stilstand bør anlægget tømmes og rengøres. Den aftappede træbeskyttelse filtreres og opbevares i godt tillukkede spande.

Skummer varen for meget under dypning eller flow-coating tilsæt da 50 ml at 183 DK defomer pr 100L DK1

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl og Alkyd

MBK-Type:

Glans:

Vol. tørstof: ca. 15%

Kulør: Klar, kan tones i transparente nuancer

Tørretid: Ca. 2 timer ved 20 °C og 65% RF, overmalbar når den er tør

Påføring: Optimal temperatur for produkt, emne og omgivelser: 18-22 °C og R/F ca. 50%

Fortynding: Til dypning og Flow-coat justeres viskositet til 13-14 sekunder/DIN4

Rækkeevne: Ca. 8 m²/ltr

Værktøj: Dypning, flow-coat, sprøjte eller pensel

Mal-Kode: 00-1 (1993)

