



Produkt - Information

Datum

17.04.2020

6:1 PU Universal Grundierfüller

Art.-Nr. 20-600-10 Cremeweiß, 20-601-10 Schwarz
20-602-10 Gelb, 20-603-10 Rot

Hurtig tørrende 2K PU NFZ Grundierfüller af nyeste Generation . - Ved hjælp af den fantastiske glatte overflade, er mellemslibning ikke nødvendig før Toplak . - Fylderen kendetegner sig også ved let bearbejdning, optimal Toplak stand, fantastisk vedhæftning og høj korrosionsbeskyttelse. Små gennemslibninger kan grundes direkte. - Særlig god vedhæftning på: Rustfri-, galvaniseret-, jern og som vedhæfteformidler på ældre lakeringer.

Farve	Cremeweiß, Schwarz, Gelb und Rot		
Mix forhold	6:1 Airless/Airmix, 6:1:1 Luft/overkop		
Hærder	30-699-5 Härter für PU Universal Grundierfüller		
Fortynder	SWIN-Universalverdünnung		
Sprøjtevisk. v/ 20 °C	25-30 s 4 mm DIN / Airless 40-60 s		
Forarbejdning	Sprøjtetryk	Sprøjtedyse	Sprøjtegange
Luft / overkop	3-5 bar	1,5 mm	2-3
Airless / Airmix	Ca.100 bar	11-15, 20-60°	2-3
Potlife	Ca. 2-5 t.		
Lagtykkelse / Tørfilm	Ca. 60-100 my alt efter korrosionklasse		
Afluftningstid 20 °C	10 min. mellem sprøjtegange		
Tørretid 20 °C	overlakering	støvtør	håndteringstør
	monteringstør		
	30-40 min. som Nass-in-Nass Fylder. Kan slibes efter 4-6 tim, alt efter temperatur og lagtykkelse.		

Hinweise:

Overlakering med Swin 2-Lags Basislack Sølv, indenfor 3 tim eller først efter **fuldstændig** gennemtørring.

Vigtigt: Basislack skal blandes med Universalfortynder Normal, 60-101-6.

Polyestermaterialer kan først påføres efter **fuldstændig** gennemtørring.

Ved tørretid over 8 tim er det nødvendig for vedhæftning med yderligt et lag Grundierfüller (ca 20-30my)

Etch- og Washprimer må først overlakeres efter fuldstændig gennem tørring (mindst 1 tim v/ 20gr.)

Klassificering i henhold
Til forordning
(EF) 1272/2008

chromatfri
Let brandfarlig
Sundhedsfarlig

Kun til brug for uddannet personale.