



Produkt - Information

Dato
16.12.2020

**Etch Primer, lasierend,
gelbgrün pigmentiert**
Art.-Nr. 10-213-10

Syrehærdende, 2K-Primer med aktiv Korrosionsbeskyttelse
og maximal vedhæftning på Stål, Zink, Aluminium og Rustfritstål.
Overlakering med SWIN PU-Fylderprodukter anbefales

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|----------------|---------------|
| Farve | Laserende, gelbgrün pigmentiert | | | |
| Mix forhold | 1:1 Volumen | | | |
| Hærder | 30-301-5 | | | |
| Fortynder | ingen | | | |
| Sprøjtevisk. v/ 20 °C | 35-40s 3 mm D / 15-17s 4 mm D | | | |
| Forarbejdning | Sprøjtetryk | Sprøjtedyse | Sprøjtegange | |
| Luft / overkop | 3-4 bar | 1,1-1,4 mm | 1-2 | |
| Airless / Airmix | | | | |
| Potlife | Ca. 6 t. | | | |
| Lagtykkelse / Tørfilm | 1-2 regelmæssig lukket våd sprøjtegang ca. 7-12 µm. | | | |
| Afluftningstid 20 °C | -- | | | |
| Tørretid 20 °C | overlakering | støvtør | håndteringstør | monteringstør |
| | Minimum 1 tim. | 6-8 min | 25-30 min | |
| Forseret varme anbefales ikke. | | | | |

Hinweise:

Eloxert Aluminium og rustfrit stål kræver omhyggelig rengøring og slibning eller sandblæsning.
Kan ikke anvendes på termoplastisk underlag. Kan ikke videre bearbejdes med Polyestermaterialer og EP produkter.
Gl. Lakering bør testes før påførelse. Bunden skal være tør samt rengjort for enhver art af forurening.

Optimal resultat opnåes ved afsyring med evt. SZ-820-AB (Entfettungs- und Beizmittel) el. lign.

**** Længere Tørretid forbedre vedhæftning og Korrosionsbeskyttelse****

Skal overlakeres senest efter 24 tim med en 2K PU Grundfylder.

Klassificering i henhold
Til forordning
(EF) 1272/2008

miljøfarlig
Let brandfarlig
Sundhedsfarlig
Ætsende

Kun til brug for uddannet personale.