



Produkt - Information

Datum

14.09.2020

6:1 2K Sealer

Art.-Nr. 20-614-5 Transparent

Transperant hæftegrunder af nyeste Råstofteknologi, til omlakering, farveskift, påførelse af lakeret skrift og flere farve lakering hvor der kræves en ekstra glat overflade til toplakken.
Fylderen kendetegner sig yderlig ved den fantastiske vedhæftning og korrosionsbeskyttelse.
Transperant Sealer kan også bruges som grunder / Nass in Nass fylder.
Grundfylderen kan påføres direkte på små gennemslibninger til aluminium
Særdeles god vedhæftning til sandblæst jern, rustfristål, galvanisering og til gammel klargjorde lakering.

Farve	Transperant , blan/tonbar med alle 6-1 PU Füller			
Mix forhold Vol.	6:1:1 , 6:1:2 som Hæftegrunder			
Hærder	30-699-5 Füllerhärter für 6:1 PU Füller			
Fortynder	SWIN-Universalverdünnung			
Sprøjte visk. v/ 20 °C	25-30 s 4 mm DIN / Airless 40-60 s			
Forarbejdning	Sprøjtetryk	Sprøjtedyse	Sprøjtegange	
Luft / Overkop	3-5 bar	1,5 mm	2-3	
Airless / Airmix	ca.100 bar	11-15, 20-60°	2-3	
Potlife	2-5 Tim.			
Lagtykkelse / Tørfilm	ca. 60 - 100µm alt efter Korrosionskategori			
Afluftningstid	20 °C	10-20 min mellem sprøjtegangene, alt efter lagtykkelse		
Tørretid	overlakering	støvtør	håndtering	montering
	20 °C	Som Nass-in-Nass Fylder overlakerbar efter 30-40 Min. Kan slibes efter ca. 4-6 t alt efter Temperatur og lagtykkelse		

Tips

Overlakering med SWIN-2 lags-Basislack Silber inden for de 3 første timer., eller efter fuldstændig gennem tørring. Basislack **skal blandes** med Universalverdünner normal 60-101-6.

Ved tørretider **op til 72 Tim.** kan toplak påføres direkte, ved **længere tørretid** er det nødvendig med yderlig et lag (20-30 my) som vedhæffmidler af **denne** Grundierfylder 20-6**-10.

Kan først påføres Polyestermaterialer efter **fulstændig gennem tørring** .

Transperantheneden har ingen indflydelse lagtykkelse og korrosionbeskyttelse.