



Produkt – Information

Datum

29.01.2021

2-K Basislack

Art.-Nr.: SW4200

Til flere farve lakering på lastvogne, busser osv.
Sprøjtesikker og let bearbejdning, hurtig tørring,
skal overlakkes med SWIN-2K-Klarlak.
Kan også bruges som tonefylder under særlige kritiske toplak farver.

Farve	Efter recept databank.			
Mix forhold	6:1 Vol.			
Hærder	30-100-5 normal, 30-200-5 kort			
Fortynder	SWIN-Universalfortynder kort, normal eller lang.			
Sprøjteviskositet v/ 20 °C	15-18 s 4 mm D			
Forarbejdning	Sprøjtetryk	Sprøjtedyse	Sprøjtegange	
Luft / overkop	3-4 bar	1,4-1,6 mm	2	
Airless / Airmix				
Potlife	3-4 tim.			
Lagtykkelse / Tørfilm	20-25 my			
Afluftningstid	10-15 min			
Tørretid	overlakering	støvtør	håndteringstør	montagefast
20 °C				

Bemærkning:

Må ikke bruges på termoplastisk undergrund.
Efter afluftning som Nass-in-Nass uden mellemslibning - inden for 8 tim – over lakeres med klarlak.
Kan afdækkes efter 1 tim. v/20 gr. (alt efter lagtykkelse)

Klassificering i henhold
til forordning
(EF) 1272/2008:

Brandfarlig

Kun til brug for uddannet personale.