



## Produkt – Information

**2K-HS-Klarlack**

Art.-Nr. 50-101-5

Datum

12.11.2020

Høj kvalitets 2K-HS-Klarlak til to-lagslakkering v/ vådt i vådt system.  
Stort tørstofindhold, gulner ikke, fremragende vejr- og glansbestandighed  
Til hel- og dellakering af person-, lastvogn, bus osv.

Farve	klar			
Mix forhold	2:1 Vol.			
Hærder	30-100-5 normal, 30-200-5 kort, 30-300-1 express			
Fortynder	SWIN-Universalfortynder kort, normal eller lang			
Sprøjteviskositet v/ 20 °C	18-20 s 4 mm D			
Forarbejdning	Sprøjtetryk	Sprøjtedyse	Sprøjtegange	
Luft / overkop	4-5 bar	1,2-1,4 mm	2	
Airless / Airmix				
Potlife	5-6 timer			
Lagtykkelse / Tørfilm	40-60 µm			
Afluftningstid	5-10 min mellem sprøjtegange			
Tørretid	overlakering	støvtør	håndteringstør	monteringstør
20 °C		20-30 min	6 t	24 t
60 °C		5-10 min	30 min	efter afkøling

### Bemærkning:

Ved tørretid over 24 tim. skal klarlakken mellemslibes.

**Expresshærder 30-300-1 er kun til brug ved Spot-Repair!!!!**

Klassificering i henhold  
til forordning  
(EF) 1272/2008:

Brandfarlig

Kun til brug for uddannet personale.