



## Produkt – Information

### HS Express Füller

Art.-Nr. 20-109-5 Express Lysgrå  
Art.-Nr. 20-110-5 Express Sortgrå

Datum  
17.04.2020

Hurtigtørrende 2K-HS-Express Fylder. Gode slibeegenskaber og optimal Toplakstand. SWIN-2K-Fylder kan ved forskellige indstilling med fortynder anvendes både som slibefylder eller som Naß-i-Naß-Fylder. Er særlig velegnet til små flader som PV og dellakering på LV.

Farve	Lysgrå – Sortgrå			
Mix forhold	5:1 Vol.			
Hærder	30-100-5 normal, 30-200-5 kort, 30-300-1 express			
Fortynder	SWIN-Universalfortynder kort, normal eller lang			
Sprøjteviskositet v/ 20 °C	18-20 s 4 mm D			
Forarbejdning	Sprøjtetryk	Sprøjtedyse	Sprøjtegange	
Luft / overkop	3-5 bar	1,3-1,5 mm	2-3	
Airless / Airmix	ca. 100-150 bar	11-15, 20-60 gr	2	
Potlife	1-2 tim. Alt efter hærder og temperatur			
Lagtykkelse / Tørfilm	30-150 µm, alt efter anvendelse			
Afluftningstid	ca. 5 min mellem sprøjtegange			
Tørretid	overlakering	støvtør	håndteringstør	monteringstør
20 °C	Som Naß-in-Naß-Fylder efter 30-40 min overlakerbar, kan slibes efter 3-5 tim, alt efter lagtykkelse og temperatur. Ved tørre tider over 12 timer skal fylderen slibes.			

#### Bemærkning:

Kan overlakeres med alle SWIN 2K-lakker. Optimal Korrosionsbeskyttelse ved opbygning med Etch-Primer 10-213-10. Etch-Primer må først overlakeres efter fuldstændig gennem tørring (min. 1 Tim. v/20 gr) SWIN-Tolags-Basislak kan først overlakeres efter **fuldstændig** gennem tørring af fylderen. Basislak **skal** indstilles med Universalfortynder Normal 60-101-6.

Klassificering i henhold  
til forordning  
(EF) 1272/2008:

Brandfarlig

Kun til brug for uddannet personale.