

779R

MULTI-FUNCTION PUTTY



PRODUKTBESKRIVELSE

Multi-Function Putty 779R er en hvid, universel, VOC-kompatibel, 2K polyester-spartelmasse, der også har en peroxid-aktivator. Den er velegnet til brug på bart metal, aluminium, galvaniseret stål, glasfiberpolyester og mange OEM-overfladestrukturer samt Cromax grundfarver.

Multifunktionel spartelmasse

EGENSKABER

- 01 Har en fin, ensartet struktur.
- 02 Har meget god vedhæftning på bart stål.
- 03 Fleksible muligheder for tørring, herunder infrarød, selv med galvaniserede underlag.
- 04 Giver mulighed for nem, hurtig fyldning.
- 05 Hjælper til at øge produktiviteten.
- 06 Gør slibning let og efterlader en glat finish.


779R

MULTI-FUNCTION PUTTY

Forarbejdning STANDARD



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Bart metal, slebet og renset.
Galvanisk forzinkede stålplader eller blødaluminium, slebet og renset.
Omhyggeligt slebet og renset gammel- hhv. fabrikslakering.
Undergrunde, som er forarbejdet med 2K polyesterprodukter og derefter slebet let og rengjorte.
Glasfiberforstærkede polyesterundergrunde, fri for slipmidler, rengjorte og slebne.
Udhærdede 2K-Surfacers og 2K epoxy grundfyldere slebne og rengjorte.



	5-25°C		25-35°C	
	Volumen	Vægt	Volumen	Vægt
779R	100 %	100	100 %	100
762R / BPO RED	1 - 2 %	1 - 2	1 %	1
BPO BLUE	-	-	1 - 2 %	1 - 2



Pot-life ved 20°C: 7 min. - 8 min.



Straks efter blanding påføres en glat film. Undgå luftblærer.



	BPO Red / 762R / 764R	BPO Blue
20 °C	15 min. - 30 min.	-
25 - 35 °C	-	15 min. - 30 min.



Retningslinjer for IR tørreudstyr (kort-/mellembølge).
Halv styrke: 2 - 3 min.



Grovslibning P80 - P120
Finslibning P180 - P240



VOC Sprøjte Spartel (undtagen galvaniserede paneler)
Primer
Tyklagsfylder
Fylder
Hvis en fin Spartel er påkrævet, påføres det samme produkt igen.

VOC tilpasset

2004/42/IIB(b)(250) 150: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 250 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 150 g/l.

779R

MULTI-FUNCTION PUTTY

Produkter

779R Multi-Function Putty

762R Activator for Polyester

BPO Hardener Paste Blue

BPO Hardener Paste Red



Efter brug rengøres med en egnet opløsningsmiddelholdig rensedynd.

Henvisninger

- Brug ikke mere end den anbefalede hærdermængde for at undgå gennemblødning og randmarkeringer.
- Må ikke bruges på 1K-grundinger, washprimere eller termoplastiske akryllakker.
- Ingen vådslibning.
- Minimums reaktionstemperatur +5°C.
- 779Rc Universal polyester spartel + 764R hærder til polyester spartel kan fås til spartelpatron 767R.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Cromax produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Cromax produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.