



Q 70-265

2K UHS VOC Clear Coat 2:1

Egenskaber

70-265 er en VOC-kompatibel High-Solid akryl klarlak til hel eller delvis lakering af biler og erhvervskøretøjer og giver en særlig strålende finish og optimal flow på opløsningsmiddelbaserede eller vandbaserede grundlakker. 70-265 UHS VOC Klarlack garanterer en optimal hærdning især i tilfælde af ovntørring men også ved stuetemperatur. Den kan poleres umiddelbart efter tvungen tørring og er meget modstandsdygtig over for enhver form for vejrlig såvel som over for mekanisk belastning og kemiske midler. Også velegnet som beskyttende belægning til neonfarver (fluorescerende farver). Nem og sikker påføring under alle klimatiske forhold.

Fysiske kendetegn



12 month



2004/42/IIB(d)(420)<420



2:1 + 0-5%
70-260HN / 70-260HF

Brug



19 - 22 s
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar




1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 10 - 12 m²/l



1,5 - 2



Between the coatings
Before the oven drying

1 - 3 min
10 - 15 min



50 - 60 µm

Tørring



dust free: 25 - 35 min
set to touch: 12 h
ready for assembly 24 h

dust free: 30 min
ready for assembly 2 h

shortwave 8 minutes
mediumwave 10 - 15 minutes

20°
1 h mit HS-Härter normal
2,5 h mit HS-Härter fast

Opbevaring



Opbevar produktet på et ventileret sted. Hold det væk fra direkte udsættelse for sollys. Opbevares mellem +5°C og 20°C.

Sikkerhed



For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatabladet.



Dette datablad er kun til oplysningsformål. Så vidt vi ved, er de angivne data i overensstemmelse med den seneste standard og er baseret på mange års erfaring med fremstilling af vores produkter. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheder forbeholdes.