



Q 70-170

2K VOC Matt Clear Coat 2:1

Egenskaber

70-170 er en to-komponent, akrylbaseret klarlak med 15-20 glansenheder i en vinkel på 60°. God modstand, ensartet matterede overflader. Velegnet til finish mat, satin mat og satin glans metallic og effekt belægninger.

Fysiske kendetegn



12 month



2004/42/IIB(e)(840)<563



2:1 + 10%
70-170HN

Brug



18 - 20 s
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 7 - 8 m²/l



2



Between the coatings
Before the oven drying

5 - 10 min
10 - 15 min



40 - 50 µm

Tørring



dust free: 25 - 30 min
set to touch: 12 h
ready for assembly 24 h

set to touch: 30 min
ready for assembly 2 h

shortwave 8 minutes
mediumwave 10 - 15 minutes

20°
4 h

Opbevaring



Opbevar produktet på et ventileret sted. Hold det væk fra direkte udsættelse for sollys. Opbevares mellem +5°C og 20°C.

Sikkerhed



For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatabladet.



Dette datablad er kun til oplysningsformål. Så vidt vi ved, er de angivne data i overensstemmelse med den seneste standard og er baseret på mange års erfaring med fremstilling af vores produkter. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheder forbeholdes.