



# Q 40-150

# Epoxy Primer

## Egenskaber

40-150 er en kromatfri våd-i-våd fyldstof baseret på epoxyharpiks designet til at belægge erhvervskøretøjer og til at lakere biler. Meget godt flow, meget hurtig tørring og den enestående oversprayabsorption sikrer hurtig overmalingssevne efter kun 30-45 minutter og optimal glansbevarelse på samme tid. Perfekt egnet som primer til polyester body fillers og polyester sprøjte filler. Vedhæftning til stål, aluminium og zinkunderlag.

## Fysiske kendetegn



12 month




2004/42/IIB(c)(540)<540



Paint + hardener 2:1 by volume  
Dilution for 40-150 Epoxy Primer,  
addition 10 - 25 %

## Brug



16 - 22 s  
4 mm DIN



1,3 - 1,6 mm  
1,6 - 2,0 bar



1,3 - 1,6 mm  
1,6 - 2,0 bar



1 - 2



1. 5 - 10 min.  
2. 5 - 10 min.  
3. 10 - 15 min.



25 - 50 µm

## Tørring



10 - 15 min



30 - 45 min



-



-



-

## Opbevaring



Opbevar produktet på et ventileret sted. Hold det væk fra direkte udsættelse for sollys. Opbevares mellem +5°C og 20°C.

## Sikkerhed



For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatabladet.



Dette datablad er kun til oplysningsformål. Så vidt vi ved, er de angivne data i overensstemmelse med den seneste standard og er baseret på mange års erfaring med fremstilling af vores produkter. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheder forbeholdes.

Version: 28-02-2022