



Q 70-250

2K HS AS Clear Coat 2:1

Egenskaber

70-250 Højfyldende 2-komponent akryl klarlak med UV-beskyttelse, som sikrer høj glans og beskyttelse på opløsningsmiddelbaserede og vandbaserede basislakker. Ideelt egnet til brug ved punktrepurationsarbejde såvel som til komplet lakering. Høj modstandsdygtighed over for vejr, miljøpåvirkninger og kemikalier, modstandsdygtig over for gulning, holdbar glansbevarelse. Derudover giver 70-250 Clear Coat fremragende poleringsegenskaber.

Fysiske kendetegn



12 month



n/a



2:1 + 0-10%
70-205HN / 70-205HF

Brug



18 - 20 s
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar




1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar

Consumption: 6 - 8 m²/l



1 - 2



Between the coatings
Before the oven drying

5 - 10 min
10 - 15 min



40 - 60 µm

Tørring



dust free: 30 - 40 min
set to touch: 6 - 8 h
ready for assembly 24 h

set to touch: 30 min
ready for assembly 2 h

shortwave 8 Minuten
mediumwave 10 - 15 Minuten

20°
1 h with 70-205HF Hardener fast
4 h with 70-205 HN Hardener normal

Opbevaring



Opbevar produktet på et ventileret sted. Hold det væk fra direkte udsættelse for sollys. Opbevares mellem +5°C og 20°C.

Sikkerhed



For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatabladet.



Dette datablad er kun til oplysningsformål. Så vidt vi ved, er de angivne data i overensstemmelse med den seneste standard og er baseret på mange års erfaring med fremstilling af vores produkter. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheder forbeholdes.